

WEICONLOCK® AN 30272

Accessoire:

30700200

Activator F,

30955172

Feindsierspitze, Gr. 1



Hogere viscositeit
hoge sterkte
moeilijk demonteerbaar

Schroef- en boutenborging, hoge temperatuursbestendigheid,
DVGW goedkeuring



technische gegevens

Kleur	rood
Fluorescerend	nee
Voor schroefdraadverbindingen tot	M 56 R 2"
Viscositeit bij +25 °C (+77 °F) naar Brookfield	6.000 - 15.000 mPa·s
Max. spleetoverbrugging	0,3 mm
Losbrekmoment Nm (schroefdraad)	20 - 30 Nm
Doordraaimoment Nm (schroefdraad)	40 - 75 Nm
Afsluifsterkte Nmm ² (DIND 54452)	10 - 15 N/mm ²
Handsterkte bij kamertemperatuur	20 - 40 min.
Eindsterkte bij kamertemperatuur	5 - 10 h
Temperatuursbestendigheid	-60 - +230 °C

Veiligheid en gezondheid

When using WEICON products, the physical, safety technical, toxicological and ecological data and regulations in our EC safety data sheets (www.weicon.com) must be observed.

Beschikbare verpakkingsopties:

30272150-22	WEICONLOCK® AN 30272 50 ml
30272020	WEICONLOCK® AN 30272 20 ml
30272200	WEICONLOCK® AN 30272 200 ml

Aanwijzing

Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen heeft. Een hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON GmbH & Co. KG
(Hoofdkantoor)
Germany
telefoon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
telefoon +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
telefoon +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
telefoon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Roemenië
telefoon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
Zuid-Afrika
telefoon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
telefoon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Tsjechië
telefoon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spanje
telefoon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italië
telefoon (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it