

## WEICONLOCK® AN 30511



## Accessoire:

30700200

Activator F,

30955172

Feindsierspitze, Gr. 1

hoge viscositeit  
medium sterkte  
normaal demonteerbaar

Pijp- en schroefdraadafdichting, drinkwater en DVGW goedkeuring



## technische gegevens

Kleur	wit
Fluorescerend	nee
Voor schroefdraadverbindingen tot	M 80 R 3"
Viscositeit bij +25 °C (+77 °F) naar Brookfield	17.000 - 50.000 ht mPa·s
Max. spleetoverbrugging	0,4 mm
Losbreekmoment Nm (schroefdraad)	7 - 10 Nm
Doordraaimoment Nm (schroefdraad)	2 - 4 Nm
Afschuifsterkte Nmm <sup>2</sup> (DIND 54452)	4 - 6 N/mm <sup>2</sup>
Handsterkte bij kamertemperatuur	20 - 40 min.
Eindsterkte bij kamertemperatuur	5 - 10 h
Temperatuurbestendigheid	-60 - +150 °C

## Veiligheid en gezondheid

When using WEICON products, the physical, safety technical, toxicological and ecological data and regulations in our EC safety data sheets ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)) must be observed.

## Beschikbare verpakkingsgroottes:

30511150-22	WEICONLOCK® AN 30511 50 ml
30511200	WEICONLOCK® AN 30511 200 ml
30511300	WEICONLOCK® AN 30511 300 ml

## Aanwijzing

Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de werkingsovereenkomsten, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen heeft. Een hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON GmbH & Co. KG  
(Hoofdkantoor)  
Germany  
telefoon +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
telefoon +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
telefoon +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
telefoon +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Roemenië  
telefoon +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd  
Zuid-Afrika  
telefoon +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
telefoon (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Tsjechië  
telefoon +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spanje  
telefoon +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italië  
telefoon (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it