

WEICONLOCK® AN 30574



hoge viscositeit
hoge sterkte
moeilijk demonteerbaar

Vlakkenafdichting voor het afdichten van flenzen

technische gegevens

Kleur	oranje
Fluorescerend	ja
Viscositeit bij +25 °C (+77 °F) naar Brookfield	30.000 - 100.000 ht mPa·s
Max. spleetoverbrugging	0,5 mm
Losbreekmoment Nm (schroefdraad)	16 - 24 Nm
Doordraaimoment Nm (schroefdraad)	5 - 10 Nm
Afsluifsterkte Nmm ² (DIND 54452)	5 - 10 N/mm ²
Handsterkte bij kamertemperatuur	15 - 30 min.
Eindsterkte bij kamertemperatuur	12 h
Temperatuurbestendigheid	-60 - +180 °C
ISSA-Code	75.628.24/25
IMPA-Code	815212/13

Veiligheid en gezondheid

When using WEICON products, the physical, safety technical, toxicological and ecological data and regulations in our EC safety data sheets (www.weicon.com) must be observed.

Beschikbare verpakkingsgroottes:

30574150-22	WEICONLOCK® AN 30574 50 ml
30574200	WEICONLOCK® AN 30574 200 ml
30574300	WEICONLOCK® AN 30574 300 ml

Accessoire:

30700200	Activator F,
30955172	Feindosierspitze, Gr. 1

Aanwijzing

Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen heeft. Een hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON GmbH & Co. KG
 (Hoofdkantoor)
 Germany
 telefoon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
 United Arab Emirates
 telefoon +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
 Canada
 telefoon +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
 Türkiye
 telefoon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
 Roemenië
 telefoon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
 Zuid-Afrika
 telefoon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
 Singapore
 telefoon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
 Tsjechië
 telefoon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
 Spanje
 telefoon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
 Italië
 telefoon (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it