

聚氨酯 80 Putty



储藏

WEICON聚氨酯需室温、干燥储存。未拆封的包装从发货日期起计算，在+18°C至+25°C的温度环境下可至少储存6个月。拆封后的包装需在3个月内使用。

安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表（www.weicon.com）的具体信息。

包装

10518505 聚氨酯 80 Putty 0,5 kg

产品配件

10953001 处理抹刀, 短

邵氏硬度: A 80

膏状的表面涂层树脂，耐磨，耐冲击

WEICON聚氨酯80腻子是一款双组份修补剂，机械强度极高。当橡胶或金属部件长期受到冲击、摩擦或振动时，该产品可为其提供简易而快速的修复或涂层处理。它十分富有弹性，耐磨损性能出色。

聚氨酯80腻子适用于各种应用，如橡胶部件和传送带的修复及橡胶涂层的修复。它亦可作为柔韧的防磨损涂层为泵的外壳、滚轮、橡胶轧辊和各种密封件等进行快速维修。

技术参数

基础成分	聚氨酯
固化后的颜色	黑
重量混合比例（树脂/固化剂）	100 : 25
混合物密度	1,28 g/cm ³
树脂/固化剂在温度为 +25°C 时的粘度	2.000 / 40 mPa·s
温度为 +25°C 时混合物的粘度	膏状
温度为+20°C时的可操作时间	20 分钟
达到机械负载/形变所需时间	10 - 20 h
达到最终强度（100%）所需时间	48* h
拉伸强度 ISO 37	8,0 MPa
断裂伸长率 ISO 37	120 %
断裂抗性	15 kN/m
邵氏硬度A	80
耐温性	-60 至 +90 °C

表面预处理及产品操作信息详见使用说明。

*或室温24小时，70°C温度4小时

提示
本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it