

技术参数表

修订日期 12.12.2017 - 页数 1/1

黑色染色剂



安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表 (www.weicon.com) 的具体信息。

包装

10519250 黑色染色剂 250 g

产品配件

10953001 处理抹刀, 短
10953003 处理抹刀, 长

特殊色浆

以精细色素为基础成分的特殊色浆，专用于WEICON聚氨酯和WEICON树脂型修补剂MS 1000

技术参数

基础成分	多元醇
固化后的颜色	黑
混合物密度	1,00 g/cm ³
IMPA 编码	81 29 84

添加的用量*：

WEICON聚氨酯45/60/80：最多8%

WEICON树脂修补剂MS 1000：最多5%

*最大添加用量的百分比针对的是树脂与固化剂混合后的总重量。

操作

需事先对染色剂进行搅拌。随后可根据规定的最大用量进行添加。染色剂需添加进聚氨酯和树脂修补剂的树脂组份中。将染色剂与树脂成分充分混合至少4分钟，混合时注意避免气泡的产生。完成后，可将固化剂添加至染色剂与树脂的混合物中，再次进行均质混合。

储藏

WEICON塑钢胶需在+20°C室温、干燥的环境下存放。未拆封的包装从发货日期起计算，在+18°C至+25°C室温环境中能至少存放12个月。

提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com