

易混合型 RK-7100



高粘度，高强度，抗冲击，具剩余弹性

WEICON RK 7100 可粘接各种材质，如塑料、金属及陶瓷等；同材及异材均可粘接，且能够达到极高的抗拉、剪切及剥离强度。

产品固化后具备极高的拉伸强度、剪切强度及剥离强度。

该产品可粘接各种材质，如塑料、金属、木材、陶瓷等；同材及异材粘接均可。

技术参数

基础成分	甲基丙烯酸甲酯
固化后的颜色	乳白色
混合比例（树脂/固化剂）	1:1
固化后颜色	乳白色
混合物密度	0,98 - 1,02 g/cm ³
混合物粘度	40.000 - 60.000 mPa·s
操作步骤	易混合
质地	半流体状
温度为+20°C时的可操作时间	5 分钟
达到初始强度（35%强度）所需时间	25 分钟
达到机械强度（50%强度）所需时间	60 分钟
固化所需最低温度	+18 °C
达到最终强度（100%强度）所需时间	12 h
最大抗拉强度 依据 ISO 527	24 N/mm ²
抗拉弹性模量（DIN EN ISO 527）	1200 - 1700 Mpa
断裂延伸率（DIN EN ISO 527）	28 %
最大粘接缝隙	0,1 - 5,0 mm
依据 DIN EN 1465，拉伸剪切强度为：	
铝	20 N/mm ²
钢质表面 喷砂处理	23 N/mm ²
不锈钢	22 N/mm ²
PC（聚碳酸酯）	12 N/mm ²

提示
本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it

在室温下固化后的玻璃转换温度	-40,3 °C
PMMA	9 N/mm ²
ABS	7 N/mm ²
硬质PVC	12 N/mm ²
玻璃纤维增强塑料	21 N/mm ²
CFK	22 N/mm ²
聚酰胺6.6	1 N/mm ²
耐温性	-55 至 +125 °C
热扩散率 (23 °C)	0,125 mm ² /s
热传导率	0,22 W/m·K
比热容	1,517 J/(g·K)
电阻率	6,26 · 10 ¹⁰ Ωm

表面预处理

为确保粘接效果，待粘接的物体表面需干燥、清洁（可使用WEICON表面清洁剂进行清洁与去脂）。若需达到更高的粘接强度，可事先用喷砂或研磨工具对物体表面进行粗糙处理。部分塑料，尤其是聚酰胺、聚四氟乙烯、聚烯烃等，必须经过如氟化反应、低压等离子、电晕火焰冲刷等表面特殊处理后方可粘接。

操作

直接将塑料粘合剂挤出胶瓶即可使用。最初挤出的数厘米胶水应弃置。将挤出的胶水均匀搅拌，快速涂抹在待粘接的物体表面，随后即刻进行粘接。

储藏

未开封室温（+23°C，50%相对空气湿度）环境可储存12个月。

安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表（www.weicon.com）的具体信息。

包装

10566050 易混合型 RK-7100 50 ml 乳白色

产品配件

10650005 易混合型胶嘴，
10653050 易混合型胶枪D 50, D50
12955175 精密胶嘴，

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it