

# 液态脱模剂 F1000

产品配件  
13955050

棉球,



## 用于平滑表面

液态脱模剂 F1000 是一款针对环氧树脂和聚氨酯的蜡状产品，适用于平滑、非吸收表面的脱模操作。

## 技术参数

基础成分	蜡状，含溶剂
稠度	液态
颜色	乳白色
温度+20°C时的密度	0,71 g/cm <sup>3</sup> g/cm <sup>3</sup>
消耗量	50 至 100 ml/m <sup>2</sup>
操作温度	+15 至 +25 °C
应用温度	至+70 °C
IMPA 编码	812959/60

## 表面预处理

待粘接的物体表面需干燥、清洁（可使用WEICON表面清洁剂进行清洁与去脂）

## 操作

用无纺布、不起球的纸巾、小刷子或WEICON棉球将液态脱模剂 F1000充分涂抹在物体表面，等待其干燥。若是新的注塑部件，则需要重复脱模步骤二至三次。脱模剂涂刷后需等待约10分钟，直到物体表面干燥、无光泽、不沾手为止。该产品不适用于吸收性及多孔性的表面材质（吸收及多孔表面需使用蜡状脱模剂P500进行处理）。将多余或残余的脱模剂擦去。

## 安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表（www.weicon.com）的具体信息。

## 包装

10604025 液态脱模剂 F1000 250 ml  
10604000 液态脱模剂 F1000 1 L

提示  
本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322  
0  
info@weicon.de  
www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709  
0088  
info@weicon.co.za  
www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae  
www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg  
www.weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic  
s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.  
Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730  
763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it