

## 技术参数表

修订日期 12.12.2017 - 页数 1/1

## 蜡状脱模剂 P 500

## 包装

10604500  
10604515蜡状脱模剂 P 500 500 g  
蜡状脱模剂 P 500 150 g产品配件  
10953001

处理抹刀, 短



## 用于多孔表面

蜡状脱模剂 P500 是一款针对环氧树脂和聚氨酯的蜡状脱模剂，尤其适用于粗糙和/或多孔表面的脱模操作。

## 技术参数

基础成分	蜡状, 含溶剂
稠度	膏状
温度+20°C时的密度	0,8 g/cm <sup>3</sup>
消耗量	50至150 ml/m <sup>2</sup>
操作温度	+15 至 +25 °C
应用温度	至+50 °C
颜色	白色
IMPA 编码	81 29 64/79

## 表面预处理

待粘接的物体表面需干燥、清洁（可使用WEICON表面清洁剂进行清洁与去脂）

## 操作

用棉球或小铲子将蜡状脱模剂P 500均匀涂抹在物体表面（建议使用WEICON棉球及处理抹刀）。若是新的注塑部件或材料吸收性极强，则需要重复脱模步骤。可使用WEICON表面清洁剂将多余或残余的脱模剂清除干净。

## 安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表（[www.weicon.com](http://www.weicon.com)）的具体信息。

## 提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322  
0  
info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709  
0088  
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic  
s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weiconcz.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.  
Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730  
763  
office@weicon.com