

易混合型 N 50



粘附力极强，半流体质地，自流平
可操作时间中等

Easy Mix 易混合 N 50适用于多种材料，如金属、塑料、纤维增强复合材料、陶瓷、玻璃、石材和木材。

Easy Mix N 50可用于生产环节中安装与定位步骤相互错开的工作。

技术参数

基础成分	纯环氧树脂无填充
质地	半流体质
颜色	浅黄，透明
重量混合比例（树脂/固化剂）	1:1
混合物密度	1,07 g/cm ³
温度为+20°C时的混合物密度	7.500 mPa·s
最大粘接缝隙	2 mm
操作温度	+10 至 +40 °C
固化温度	+10 至 +40 °C
温度为+20°C、混合物重量为10g时的可操作时间	45 分钟
达到初始强度（35%强度）所需时间	120 分钟
达到机械强度（50%强度）所需时间	24 h
达到最终强度（100%强度）所需时间	72 h
依据 DIN EN 1465，纯环氧树脂的平均强度为	
压力	2 Mpa
拉伸	35 Mpa
折弯	50 Mpa
在室温下固化后的玻璃转换温度	48,6 Tg (°C)
120 °C回火处理后的玻璃转换温度	49,8 Tg (°C)
弹性模量	2.000 - 2.500 Mpa
邵氏硬度 D	55
依据 DIN EN 1465，平均拉伸剪切强度为	
钢质表面 喷砂处理	17 N/mm ²

提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

铝质表面 喷砂处理	16 N/mm ²
硬质PVC表面 粗糙处理	11 N/mm ²
线性收缩率	2,0 %
耐温性	-50 至 +100 °C
热扩散率 (23°C)	0,133 mm ² /s
热传导率	0,17 W/m·K
比热容	1,267 J/(g·K)
电阻率	1,32 · 10 ¹³ Ωm

表面处理

为确保粘接效果，待粘接的物体表面需干燥、清洁（可使用WEICON表面清洁剂进行清洁与去脂）。

操作

WEICON易混合系列可通过产品自带的胶嘴，直接从胶瓶中挤出。将最初的5 cm弃置。粘接时只需要单侧涂胶。

本资料中所提供的可加工时间是10毫升胶水在室温条件下的测试结果。若材料用量大于该数值，固化时间会缩短，这是由环氧树脂典型的热反应所致（放热反应）。更高的环境温度也会缩短固化时间（根据经验，以室温为基准，环境温度每增加10°C，可操作时间和固化时间将减半）。若温度低于16°C，则可操作时间和固化时间将被极大延长；温度低于5°C，则不会发生任何化学反应。

储藏

在室内恒温+20°C、干燥且未开封的情况下，WEICON环氧树脂可存放至少18个月。避免阳光直射。未遵循说明书指示，储藏期将缩短至6个月。环氧树脂很容易在低于5°C情况下结晶。温度大范围变化会加重结晶，冬季运输过程中经常出现这种状况。尽管这些影响可以通过加热产品至最高50°C（禁止明火）来缓解，但这对产品的操作、固化和技术特性仍会产生负面影响。WEICON环氧树脂粘合剂的基础树脂成分（双酚A和F）经过精心配比，能有效减少特殊环境中结晶现象的产生。

安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表（www.weicon.com）的具体信息。

包装

10650150 易混合型 N 50 50 ml

产品配件

10650005 易混合型胶嘴，方形
10653050 易混合型胶枪D 50, D50
12955175 精密胶嘴，选择型号

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it