

修补胶带

10539057
52000035修补胶棒 Multi-Purpose, 57 g
电缆剪 No. 35,

玻璃纤维增强型修补胶带，富有弹性，自带粘性，室内外均可适用。

玻璃纤维增强型修补胶带，富有弹性，自带粘性，用于紧急维修，室内外均可。修补胶带是由特殊的树脂浸渍过的，与水接触即可激活，激活后方可使用。

它操作简单快速，附着力强，适用于几乎所有材质。修补胶带仅需30分钟便可完全固化并承受压力。固化后可对修补胶带进行打磨和涂漆操作。

该胶带无需使用额外工具即可操作，维修效果持久可靠，适用于工业、手工业、居家、露营、DIY等各个领域。

技术参数

温度为+20°C时的可操作时间	3 - 5 分钟
达到初始强度（35%强度）所需时间	7 - 10 分钟
达到最终强度所需时间	30 分钟
拉伸强度	35 N/mm ²
耐压	150 bar
邵氏硬度D(ATSM D 1706)	70

包装

10710515	修补胶带 5 cm x 1,5 m
10711036	修补胶带 10 cm x 3,5 m
10710536	修补胶带 5 cm x 3,5 m

产品配件

10530057	铜质修补胶棒,
10531057	耐水型修补胶棒,
10532057	木质修补胶棒,
10533057	钢质修补胶棒,
10534057	铝质修补胶棒,
10535057	钛质修补胶棒,
10536057	塑料修补胶棒,
10537057	混凝土修补胶棒,
10538057	不锈钢修补胶棒,

提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是我们在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it