

底涂 G

产品配件
13955050

棉球,



适用于各种橡胶

双组份底涂，专用于 WEICON 聚氨酯使用前，各种橡胶和金属材料的表面预处理。

技术参数

基础成分	聚氨酯
颜色	黄色，透明
树脂与固化剂的重量混合比例	32:1
溶剂所占比例	40 - 60 %
混合物密度	0,95 g/cm ³
依据 Brookfield 在温度+20°C时的粘度	40 mPa·s
温度为+20°C时的可操作时间	15 分钟
涂完底涂后所需等待时间	30至60 分钟

操作

底涂 G 是一款双组份产品，使用前需将双组份进行混合。将针管中的成分完全注入瓶中，盖紧瓶子，用力摇晃约两分钟。将底涂 G 用小刷子均匀涂抹在干燥、清洁的材料表面。约30至60分钟后，底涂已经表面干燥，此时可进行聚氨酯85的涂胶操作。最佳的操作环境为+20°C及85 %相对空气湿度。

储藏

在未拆封且存放于正常环境（23°C，50%相对湿度）的情况下，WEICON 单组份弹性密封胶的保质期为6个月。

安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表（www.weicon.cn）的具体信息。

包装

10809050

底涂 G 50 g

提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it