

技术参数表

修订日期 13.12.2017 - 页数 1/1

防锈保护喷剂2000+



特殊的防腐、耐候的保护涂层

防锈喷剂2000+是一款以氧化铁（赤铁矿）为基础成分的防腐耐候表面涂层。高纯度的氧化铁成片状叠加分布，保证了该产品的长效耐候及防水性能。

在盐雾测试中，喷涂防锈保护喷剂2000+的金属部件在2000个小时后，仍未出现任何锈迹*。该产品能够用于任何需面对极端天气环境的金属结构件或金属设备，为其提供长效保护，改善其外观。

WEICON 防锈2000+适用于钢结构、铁栏杆、金属网、围栏、阳台、卷闸门、室外照明等易受天气环境腐蚀的地方。

> 2000 Stunden
Salzsprühdurchehalt
High Quality

技术参数

色调	无烟煤/ DB 703, 银灰色/ DB 701
应用领域	内外
粘合剂	醇酸树脂
金属成分	片状赤铁矿
金属纯度	> 90%的氧化铁
干膜中的金属含量约	58 %
密度	1,3 - 1,4 g/cm ³
建议搭配底漆	不需要
操作温度	+5到+35, 最好是+18到+35 °C
十字交叉3层喷涂的消耗量约	160 ml/m ²
十字交叉3层喷涂的厚度	60 -80 µm
完全干燥所需时间	30 分钟

提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在我们实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

完全固化所需时间	24 h
再次涂覆所需等待时间	24 h
耐磨性 有/无	耐磨
网格测试 依据 DIN 53151/ISO 2409	横切特征值GT 0至GT 1
盐雾测试 依据 DIN 50021/DIN 53167	>2.000* h
芯轴弯曲测试 依据 DIN EN ISO 1519	无任何细微裂缝
是否需要再次涂覆	不需要
保存期限	24 个月
ISSA 编码	53.402.40/41

* 以锌喷剂为底涂，在表面涂层完好的情况下，喷涂该产品两遍

表面预处理

使用WEICON表面清洁剂进行清洁与去脂

操作

需对物体表面进行清洁，可使用清洁剂S。使用前请用力摇晃瓶身。在室温环境下（约+20°C），将防锈保护喷剂2000+至于距物体约25 cm处，以十字交叉方式喷涂两层

以十字交叉方式喷涂1 ½ 层的消耗量：160 ml/m²。

储藏

容器带压。避免阳光直射。储存温度不可超过+50°C。

安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表（www.weicon.com）的具体信息。

包装

11012400-47 防锈保护喷剂2000+ 400 ml 炭灰色
11013400-47 防锈保护喷剂2000+ 400 ml 银灰色

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com