

技术参数表

修订日期 12.12.2017 - 页数 1/1

闪亮型铝喷剂A-400



色泽极佳

WEICON 铝喷剂 A-400 具有极高的光泽度，能抵抗多种稀释后的酸和碱以及各种天气影响。它含有纯度达99.5%的铝成分。

铝喷剂 A-400 能为所有金属表面提供高效的防腐保护。

WEICON 铝喷剂 A-400 适用于冷却和通风技术、燃烧系统、管道和机器外壳、玻璃纤维材质的车身部件、模型、工艺、玩具等诸多领域。

技术参数

色调	金属铝，亮面
应用领域	室内外
粘合剂	烃类树脂
金属成分	片状铝
金属纯度	铝：约99.5%
干膜中的金属含量约	23 %
密度	0,8 - 0,9 g/cm ³
建议搭配底漆	锌喷剂
操作温度	+5至+35，以+18至+35°C为最佳
十字交叉3层喷涂的消耗量约	120 ml/m ²
十字交叉3层喷涂的厚度	10 - 15 μm
完全干燥所需时间	10 分钟
完全固化所需时间	4 - 6 h
耐磨性 有/无	不耐磨
网格测试 依据 DIN 53151/ISO 2409	网格划痕特性值GT 0至GT 1
芯轴弯曲测试 依据 DIN EN ISO 1519	无任何细微裂缝

提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com

是否需要再次涂覆	无要求
保存期限	24 个月
耐温性	-50至+800 °C

表面预处理

使用WEICON表面清洁剂进行清洁与去脂

操作

使用前请用力摇晃瓶身。在室温环境下（约+20°C），将该产品至于距物体约25 cm处，以十字交叉方式均匀喷涂。表面涂层约10分钟后可完全干燥，约4至6小时后完全固化。

储藏

容器带压。避免阳光直射。储存温度不可超过+50°C。

安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表（www.weicon.com）的具体信息。

包装

11051400-47 闪亮型铝喷剂A-400 400 ml