

## 二硫化钼防自锁喷剂



### 干性润滑

二硫化钼防自锁喷剂一款不含油脂的干性润滑剂，可耐温-185°C至+400°C。该喷剂能在物体表面形成一层干膜，可以防尘、防垢、驱水，能耐油、脂及多种化学物质，对金属、塑料和木质材料具良好的附着力。

该产品的二硫化钼含量极高，因而具备出色的润滑性能，减少摩擦。它可作为运行设备的紧急润滑使用，能够减小运行噪音。

二硫化钼防自锁喷剂能有效提高滑动轴承的使用寿命，尤其是在高压负载和较低转速的工况下。

二硫化钼防自锁喷剂可用于滑动轴承、导轨、输送带、传输滚筒和滑道，亦可作为冲压工具和运输产品的保护涂层。该产品还可用于所有不允许或不建议使用含硅脱模剂或油性润滑剂的工况，不受紫外线和辐射的影响。

### 技术参数

气味	溶剂
特色	以二硫化钼为基础成分的干性润滑剂
保存期限	24 个月
颜色	深灰色 黑色
耐温性	-200至+450，短时可达+500 °C
完全干燥所需时间	2-3 分钟
达到最终强度所需时间	0,5 h
ISSA 编码	53.402.27
IMPA 编码	450832

### 操作

请事先对物体表面进行清洁、脱脂（可使用WEICON表面清洁剂）。使用前请用力摇晃瓶身，直至能清晰地听见瓶内滚珠的声音为止。将瓶身置于距清洁、干燥的物体表面约20cm处进行喷涂。长时间连续使用时，请间或重复摇晃瓶身。在室温环境下（+20°C），涂层约在喷洒完毕2-3分钟后干燥完全。

### 储藏

容器带压。避免阳光直射。储存温度不可超过+50°C。

### 安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表（www.weicon.com）的具体信息。

### 包装

11539400-47 二硫化钼防自锁喷剂 400 ml

**提示**  
本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322  
0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.  
Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730  
763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709  
0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic  
s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it