

技术参数表

修订日期 12.12.2017 - 页数 1/1

喷胶



安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表 (www.weicon.com) 的具体信息。

包装

11800500-47 喷胶 500 ml

通用型

WEICON喷胶用途广泛，适用于轻质材料的同材及异材粘接。

该产品可用于多种材质，如纸、纸箱、硬纸板、木材、薄片、软木塞、皮革、纺织品、毡制品、软质泡沫、橡胶、泡沫橡胶及塑料薄膜（聚氯乙烯和聚乙烯除外）等。尤其适合硬质泡沫（如聚苯乙烯）的粘接。

技术参数

基础成分	合成橡胶
操作温度	+10 至 +30 °C
挥发时间	5 - 15 分钟
可操作时间	30 分钟
消耗量大约	4 m ²
耐温性	-20至+65 °C
保存期限	12 个月

操作

1、使用前请用力摇晃瓶身。物体表面需干燥、清洁、无油脂。将喷剂置于距物体表面约15至30 cm处进行单侧喷涂。针对吸收性的表面材质，则需进行双面喷涂。2、依具体的表面材质及周围环境的温度，喷涂后请等待约10分钟让喷剂干燥，直到用手指按压不出现拉丝现象为止。3、调整待粘接物体的位置，并在粘接后用力按压。

储藏

容器带压。避免阳光直射。储存温度不可超过+50°C。

提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com