

用于聚烯烃的瞬间胶底漆



WEICON瞬间胶粘接聚烯烃的预处理

许多塑料材质在没有预处理的情况下无法成功粘接，或者只有在特定条件下才能粘接。当使用WEICON瞬间胶底漆对这些塑料做预处理时，塑料表面结构开始发生变化，使得聚烯烃类塑料，如聚乙烯和聚丙烯等的粘接成为可能。

即使是TPE、PTFE及硅胶等这些热塑性塑料弹性体，也能够在使用WEICON 瞬间胶底漆预处理后成功粘接。

操作

将底漆薄薄地涂在待粘接的物体表面，等待片刻让其挥发。随后涂上瞬间胶进行粘接操作。

储藏

远离火源 - 禁止吸烟。采取措施防止静电。保持容器密闭，并存放在阴凉，通风良好的地方。

安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表（www.weicon.com）的具体信息。

包装

12450010 用于聚烯烃的瞬间胶底漆 10 ml
12450100 用于聚烯烃的瞬间胶底漆 100 ml

提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com