

# 瞬间胶催化剂AC



化后便可轻松除去。催化剂有可能侵蚀涂漆表面或热塑性塑料材质！使用前请务必确认粘接材料与胶水的兼容性。

### 安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表（[www.weicon.com](http://www.weicon.com)）的具体信息。

### 包装

12505150

瞬间胶催化剂AC 150 ml

适用于瞬间胶的催化剂，以丙酮为基础成分，无霜化现象。

该产品能够加快WEICON氰基丙烯酸酯粘合剂的固化速度。可用于吸收性物体表面，如木材或泡沫等，及所有化学处理后的表面材质，如镀锌金属等。该催化剂的效果持续约1分钟。对于非吸收性表面材质，该产品的效果可持续约12小时。

该产品适用于：

- 高粘度WEICON 瞬间胶型号
- 较大的粘接缝隙
- 吸收性和多孔表面
- 惰性材质（碱性表面，如镀锌金属部件）
- 不利环境（低温，空气湿度<30%）



## 技术参数

操作温度 +10至+30 °C

### 表面预处理

清洁、干燥的物体表面是强效粘接的前提条件。使用产品前需对物体表面进行清洁与去脂（可使用WEICON表面清洁剂）。建议操作温度为+10至+30°C。使用前请用力摇晃瓶身。

### 操作

将催化剂喷剂置于距物体表面约30 cm处单侧充分喷洒。等待约30秒让其挥发。将瞬间胶充分涂抹于未喷洒催化剂的一侧，而后将两侧用力按压进行粘接。溢出的胶水可用催化剂喷剂喷洒，等待其固

### 提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322  
0  
info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709  
0088  
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic  
s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weiconcz.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.  
Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730  
763  
office@weicon.com