

# 锈蚀转换剂



## 包装

15152001	锈蚀转换剂 1 kg
15152005	锈蚀转换剂 5 kg
15152010	锈蚀转换剂 10 kg
15152028	锈蚀转换剂 28 kg

## 产品配件

15810001	WSD 400适配器,
15811002	WSD 400喷雾阀组,
15811400	加压空气喷灌WSD 400,
15831001	瓶罐调节阀,
15841500	喷壶WPS 1500, 1,5 L
15841501	用于喷壶WPS 1500的延长管,
15842001	喷壶,

## 锈蚀转换与打底处理一步到位

WEICON 锈蚀转换剂能够中和钢铁材质上的锈蚀。锈蚀转换剂能有效终止生锈反应，因而可以作为后续表面涂层的底漆使用。该产品含特殊的活性成分，它能够渗透至锈蚀中，并与其发生化学反应，将锈蚀转化为黑色的氧化铁涂层。该产品适用于所有生锈部位，如机器设备、农机具、货车等。

## 技术参数

基础成分	磷酸
气味	几乎无气味
颜色	乳白色
保存期限	24 个月
特色	锈蚀转换与底漆涂覆一步到位
耐温性	-30 至 +80 °C
PH值	2.5

## 表面预处理

待处理的金属表面需干燥、清洁、无油脂。浮锈、油脂、脏污物质及油漆残余可用钢刷或砂轮清除。随后再使用WEICON清洁剂S对钢刷或砂轮处理后残留的粉尘进行清洁。

## 操作

使用前请均匀摇晃容器。使用刷子或滚刷将锈蚀转换剂薄而均匀地涂抹在金属表面。15分钟后工件上的锈蚀将变为黑色。若颜色并未改变，则需在30分钟后再次涂抹一层。若后续有涂漆操作，请在涂漆前3至24小时使用该产品（具体时长视环境温度而定），以确保该产品完全固化。

## 储藏

请原装密封保存。避免阳光直射。仓储温度需介于+5 °C至+15 °C之间。请储存于阴凉、通风且干燥的地方。

## 安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒理性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表（www.weicon.com）的具体信息。

## 提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是我们在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322  
0  
info@weicon.de  
www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709  
0088  
info@weicon.co.za  
www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae  
www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg  
www.weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic  
s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.  
Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730  
763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it