

通用垫片密封胶



永久塑性，万能密封
涂胶后无需等待，可即时装配

该产品适用于机械法兰、变速箱和电机铸件的法兰密封，冷热表面均可适用。它可提高新旧密封垫（例如纸，软木，毡等）的密封效果。该产品不含溶剂、不含硅，无气味，装配前后均保持永久塑性。它拆卸方便且用量节约，不腐蚀，不滴垂，对大多数燃料、矿物油、水、空气、甲醇和单糖混合物、防冻剂氟碳冷却剂等有良好的抗性。

技术参数

基础成分	聚酯树脂
颜色	蓝色 (荧光)
温度为+20°C时的密度	1,15 g/cm ³
依据 Brookfield 在温度+25°C时的粘度	950.000 - 1.650.000 mPa·s
最大粘接缝隙	0.10 mm
操作温度	+5 至 +35 °C
保存期限	24 个月
耐温性	-50至+200，短时可达+250 °C
ISSA 编码	75.628.41/42/43
IMPA 编码	81 52 31/32/33

表面预处理

为了达到最佳效果，涂胶表面需保持清洁、干燥。可使用 WEICON 表面清洁剂进行清洁。

操作

遇到低温时，请事先将产品置于+20°C环境中。将Plast-o-Seal通用垫片密封胶单侧涂抹于物体表面。由于它不含溶剂，无需等待挥发，涂胶后可立刻粘接。密封效果即刻可见。

储藏

保存期限：室温环境下（+20°C）可储存至少24个月。

安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒理性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表（www.weicon.com）的具体信息。

包装

30000090	通用垫片密封胶 90 g
30000120	通用垫片密封胶 120 g
30000230	通用垫片密封胶 230 g
30000300	通用垫片密封胶 300 g

提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com