WEICONLOCK®
螺纹记号胶

螺纹记号胶



水基 | 无危险标识 | 具备良好的介质耐受性

螺纹记号胶是一款水基、无危险标识的标记封条漆。

该产品不含有机溶剂（不含 VOC，也不含 HAP）。由于无危险标识，也不属于危险品，它能显著降低操作时的风险。

该款螺纹记号胶可以很好地粘附于几乎所有种类的材料表面，并且具有良好的介质耐受性，同时符合 DIN EN ISO 2810 标准，具备至少四年以上的抗紫外线和耐候能力。该产品不导电，而且具备良好的抗断裂性能。该水基型款螺纹记号胶干燥迅速（约 10 分钟后表面干燥；约 12 小时后完全固化），而耐温范围为-80 °C至 +120 °C。

该款记号漆属于可拆卸的防护产品，可防止他人擅自操作，同时覆盖导电部件，防止腐蚀和因接触而产生的影响。它是各类螺栓连接视觉检查的必备工具，可防止螺栓与连接件被擅自操控或意外松脱，并通过一个漆质封印对质量保证、生产控制和产品检验情况进行标记。

该款螺纹记号胶可应用于诸多工业与手工业领域，有红色、黄色和绿色可供选购。

技术参数		
光泽度		雾面
粘度		25.000 mPa·s
操作温度		2 bis 40 °C
表干时间		5 分钟
完全固化所需时间		12 小时
耐温范围		-60至+120
密度		0,98g/cm³
保质期	室温下	24 个月
许可与标准		
IMPA编码		450830

操作

将螺纹记号胶均匀地涂抹到连接件上。该产品可直接涂抹于螺钉头、螺纹或其他需要固定的部位。

储藏

请将该产品以未开封的原始包装储存于室温条件下。请远离热源，且避免阳光直射。

使用须知

使用WEICON产品时，需注意我们在EG材料安全数据表（www.weicon.cn）上所列出的关于产品在物理、安全、毒理和生态方面的详细参数与规定。

可选择的包装容量

10038882	螺纹记号胶, 30 g, 红 (RAL 3000)
10038883	螺纹记号胶, 30 g, 黄 (RAL 1021)
10038884	螺纹记号胶, 30 g, 绿 (RAL 6010)
10046906	螺纹记号胶, 60 g, 绿 (RAL 6010)
10047481	螺纹记号胶, 60 g, 红 (RAL 3000)
10047485	螺纹记号胶, 60 g, 黄 (RAL 1021)

换算表格

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

此处进入产品主页

重要提示
本技术参数表中所列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而，鉴于我们并不知悉每位用户的实际应用情况，无法确保其遵守操作条件，因而对相关信息不承担约束性责任。我们仅能对我们产品始终如一的高品质作出保证。建议用户通过足量的旨在测试来确定相关产品是否能够实现您所期待的效果。与此相关的任何索赔要求都不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况，用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr