

催化剂 F型



包装

30700060	催化剂 F型 60 ml
30700200	催化剂 F型 200 ml
30700501	催化剂 F型 1 L

用于缩短WEICONLOCK厌氧胶的固化时间

WEICONLOCK 催化剂F进行涂胶前的预处理，能够大大缩短固化时间。针对惰性材质、低温环境（10°C及以下）以及较大的粘接缝隙，也建议使用该产品。遇到非金属材料时，只有使用催化剂F，才能实现固化。

技术参数

颜色	绿色
依据 Brookfield 在温度+25°C时的粘度	1 - 2 mPa·s

表面预处理

为了达到最佳效果，涂胶表面需保持清洁、干燥。可使用 WEICON 表面清洁剂进行清洁（有必要的话可以对部件表面做粗糙处理）。该系列产品也可用于不完全清洁的部件，如新采购的螺栓（螺栓上还带有油渍）。但需注意：涂胶表面越干净，效果就越好。

操作

将WEICONLOCK催化剂F单侧喷涂（喷剂款）或涂抹（液态瓶装）于待粘接的物体表面。若粘接缝隙较大或待粘接物体表面呈粗糙、多孔状，则需双侧使用催化剂。在室温环境下（+20°C），使用该产品后需等待约2分钟让其挥发。

使用催化剂后，需在短时间内将部件进行粘接。请避免物体表面在粘接前再度遇到污染。勿将液态状的催化剂与胶水进行混合。

储藏

原装密封的催化剂F在室温环境下能至少储存24个月。请务必让产品远离热源并避免阳光直射。

安全与健康

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表（www.weicon.com）的具体信息。

提示

本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322
0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709
0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic
s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd.
Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730
763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it