

Flex 310 M® HT 200



Yüksek sıcaklık dayanımı

Yüksek sıcaklık dayanımı gerektiren yüzeylerin yapıştırma ve izolasyonunu sağlar. Yapışma sonrası termo boya (Toz kaplama) sürülebilir.

WEICON Flex 310 M HT 200, metal işleme, aparat mühendisliğinde, havalandırma ve klima sistemlerinde, taşıt, araç ve konteyner yapımında kullanılabilir.

WEICON Flex 310 M HT 200, harika bir yıpranma kararlılığına, yüksek sıcaklık mukavemetine sahiptir. Silikon, izosiyanat, halojen ve solvent içermez.

Teknik Bilgiler

Baz	1 K.-MS Polymer
Renk	gri
Kürlenme tipi	nem ile
Dayanıklılık/ Akış	ASTM D 2202
Yoğunluk	<1 mm
Kürlenme koşulu	1,41 g/cm ³
İşlenme sıcaklığı	+5 ile +40 arası ve %30 ile %95 arası bağıl nem
Kürlenme hızı	+5 °C to +40 °C
Kabuk oluşma süresi	ilk 24 saatte
Çekme dayanımı	2 - 3 mm
Kopma uzaması (çekme)	10 Min.
Çekme gerilme direnci DIN EN 1465	3,2 N/mm ²
Kumlanmış alüminyum	400 %
Yırtılma yayılma dayanımı	1,8 N/mm ²
Hacim değişikliği	21 N/mm
Sertlik (Shore A)	DIN ISO 34
Sıcaklık direnci	DIN EN ISO 10563
Oda sıcaklığında kürlendikten sonra Tg	< 3 %
Özdirenç	DIN ISO 7619
Yapı malzemesi sınıfı	55±5
Raf ömrü	-40 ile +90 (45 min. +180 / 30 min. +200)
	~ -59 °C
	3,4 x 10 ¹¹ Ω·m
	B 2
	12 ay

Not

Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Onaylar / Yönergeler

ISSA kodu	75.634.37
Yangına dayanıklılık	DIN EN 45545-2 R1/R7/R17 HL3

Yüzey ön işlemleri

Yüzeyler temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. WEICON Yüzey Temizleyicisi ile yapıştırılacak yüzeylerdeki gres, yağ, toz gibi kirleri temizleyin. Çok kirli metal yüzeyler için WEICON Temizleyici Sprey S 'yi tavsiye ediyoruz. Boya ve yapışkan kalıntılarını temizlemek için ise WEICON Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü Sprey kullanabilirsiniz. Çoğu yüzeyi bu şekilde yapıştırılabilmekle beraber farklı malzemeli yüzeylerde özellikle yüksek gereklilikleri sağlamak için yapışma gücünü artırıcı bir madde (Primer) kullanılmasını öneriyoruz. Taşıma ve kumlama gibi mekanik bir yüzey ön işlemleri de yapışma gücü önemli ölçüde artırır.

İşlenme

Uygulama metotları

310 ml'lik kartuşlar için kartuş tabancası, basınçlı hava tabancası (piston koluna sahip olan bir versiyon tavsiye ediyoruz), otomatik dozajlama sistemleri.

Yapıştırılacak parçaların eklenmesi

En iyi ıslanmayı sağlamak için, yapıştırıcı üzerinde ilk kabuk oluşmadan önce parçalar birleştirilmelidir (Kabuk oluşma süresi).

Depolama

WEICON Elastik Yapıştırıcı ve Sızdırmazlık Malzemeleri açılmamış ambalajında, normal iklimde (+ 23 ° C ve% 50 bağıl. Nem) 12 ay depolanabilir.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır

Aksesuarlar

13955031	V-Tip Ucu, 1 adet
13250009	Pnömatik Kartuş tabancası, 1 adet
13250002	Kartuş Tabancası "Özel", 1 adet
13250001	Kartuş Tabancası "Standart", 1 adet

Mevcut ambalaj boyutları

13655310 Flex 310 M® HT 200, 310 ml, gri

Flex 310 M® HT 200

Ürün detay sayfası için
buraya tıklayın:



Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr