

## GMK 2410



### Trvale elastické a odolné proti vlhkosti

GMK 2410 je lepidlo na bázi polychloroprenu (CR) s vysokou počáteční přilnavostí k celoplošnému flexibilnímu lepení:

- Pryž na pryž
- Pryž na kov

WEICON GMK 2410 lepí také pěnovou pryž (neopren), PE pěnu, kůži, plst, izolační materiály, textil, dřevo a mnohé plasty.

Lepidlo WEICON GMK 2410 není vhodné pro materiály jako polystyrolová pěna, polypropylén, polyetylén, měkká pěna PVC a umělá kůže z PVC.

### Technické údaje

Báze	Polychloropren (CR)	
Odstín	hnědý	
Hustota	0,93 g/cm <sup>3</sup>	
Viskozita	2400 mPa·s	
Čas odpaření	5 - 10 min	
Spotřeba	250 - 350 g/m <sup>2</sup>	
Doba spojení kontaktů	10 min	
Konečná pevnost (100 % pevnost)	24 h	
Teplota zpracování	+15 až +35	
Trvanlivost	12 měs	
Pevnost ve smyku (překrytí) tloušťka materiálu 1,5 mm DIN EN 1465		
Galvanizovaná ocel	1,6 N/mm <sup>2</sup>	
Feuerverzinkter_Stahl-EPDM	0,16 N/mm <sup>2</sup>	
Feuerverzinkter_Stahl-SBR	0,54 N/mm <sup>2</sup>	
Feuerverzinkter_Stahl-NBR	0,57 N/mm <sup>2</sup>	
Teplotní odolnost	-40 až +80	
Schválení / směrnice		
MIL-Spec	odpovídají	MIL-A-21366A

### Předúprava povrchu

Díly, které se mají lepit musí být čisté, suché, bez prachu nebo mastnoty (WEICON Povrchový čistič). Zdrsnění povrchu zvyšuje účinnost lepení.

### Zpracování

Produkty před použitím dobře promíchejte (GMK 2510: jen lepidlo) a následně naneste rovnoměrně štětcem nebo špachtlí (hladkou nebo s jemnými zuby) tence na lepené povrchy a rozetřete po celé ploše. Podle druhu materiálu mohou být nutné 2 - 3 tenké vrstvy. V závislosti na tloušťce vrstvy, teplotě prostředí a vlhkosti vzduchu nechte plochy s nánosem 5 - 15 minut zavadnout.

U savých povrchů (např. plst) by měla být po zavadnutí nanesená další vrstva lepidla. Jakmile jsou povrchy suché, ale stále ještě na omak lepkavé, je třeba tyto části spojit krátkým prudkým přitlačením (např. válečkem nebo kladivem). Při překročení doby zavadnutí (přeschnutí) je nutno nanést novou vrstvu lepidla.

Nevytvrzené přebytečné lepidlo lze odstranit pomocí WEICON Povrchový čistič. Lepidlo a tužidlo minimálně 4 minuty důkladně a bez bublinek míchejte špachtlí nebo mechanickým míchacím zařízením při nízkých otáčkách (max. 500 ot./min) v poměru 100:7 až do dosažení homogenní směsi. Je třeba vždy namíchat jen takové množství, které lze včas zpracovat.

### Skladování

Při pokojové teplotě (+15°C až +25°C), v suchém, v uzavřeném obalu. Skladovatelnost: 12 měsíců v neotevřené nádobě

### Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Příslušenství

- 10010887 Aplikační špachtle
- 10022562 Aplikační špachtle
- 10010066 Aplikační plastová špachtle Flexi

### Dostupné velikosti

- 10028906 GMK 2410, 0,7 kg, hnědý
- 10028908 GMK 2410, 0,3 kg, hnědý
- 10029662 GMK 2410, 185 g, hnědý
- 10029718 GMK 2410, 5 kg, hnědý
- 10029720 GMK 2410, 25 kg, hnědý
- 10030358 GMK 2410, 0,35 kg, hnědý

**Poznámka**  
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Česká republika  
telefon +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(ředitelství) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Rumunsko  
telefon +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd  
Singapur  
telefon (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.  
Španělsko  
telefon +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.  
Itálie  
telefon +39 (0) 10 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turecko  
telefon +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## GMK 2410

na detail produktu



**Poznámka**  
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučuji se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Česká republika  
telefon +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(feditelství) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Rumunsko  
telefon +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd  
Singapur  
telefon (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.  
Španělsko  
telefon +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.  
Itálie  
telefon +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turecko  
telefon +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr