

修补胶带



玻璃纤维增强型修补胶带，富有弹性，自带粘性，室内外均可适用。

玻璃纤维增强型修补胶带，富有弹性，自带粘性，用于紧急维修，室内外均可。修补胶带是由特殊的树脂浸渍过的，与水接触即可激活，激活后方可使用。

它操作简易快速，附着力高，适用于几乎所有材质。修补胶带仅需30分钟便可完全固化并承受压力。固化后可对修补胶带进行打磨和涂漆操作。

该胶带无需使用额外工具即可操作，维修效果持久可靠，适用于工业、手工业、居家、露营、DIY等各个领域。

产品描述

颜色	白色
操作	
操作温度	+10 to +35 °C
固化	
达到初始强度 (35%强度)	7 分钟
最终固化所需时间 (100%强度)	30 分钟
机械特性	
拉伸强度	35 MPa
耐压强度	30 bar
邵氏硬度D	ASTM D 1706 70
热力参数	
耐温范围	-50 bis +120 °C for a short period of time +150 °C

操作须知

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表(www.weicon.com)的具体信息。

存储

WEICON Repair-Tape 需在室温环境下干燥储存。未拆封的包装从发货日期起计算，在+18至+28°C室温环境中能至少存放 24个月。拆封后的包装需在6个月内使用完毕。

供货范围

手套 | 修补胶带

换算表格

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{mm}/25,4 = \text{inch}$
 $\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$
 $\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$

$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
 $\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
 $\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
 $\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
 $\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

可选择的包装容量

10710515 修补胶带, 1,5 m x 5 cm, 白色
10710536 修补胶带, 3,5 m x 5 cm, 白色
10711036 修补胶带, 3,5 m x 10 cm, 白色

此处进入产品主页



提示
本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用户的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic.Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr