

Zink Spray speciaal licht



Nonfood Compounds
Program Listed R2
Registration 156013



**Langdurige kathodische corrosiebescherming | in
bijpassende kleur bij vers thermisch verzinken | NSF-
goedkeuring**

WEICON Zinkspray Speciaal Licht is TÜV-getest, geeft een duurzame kathodische corrosiebescherming aan alle metalen oppervlakken en is bescherming tegen corrosie en heeft een lichte kleurtint die een vers thermisch verzinkte afwerking.

Het vormt een sneldrogende, stevig hechtende bescherm laag van microfijne zinkvlokken. De zinkvlokken vormen een beschermende laag, zelfs tegen extreme weers- en milieu-invloeden. In de zoutsproei test volgens DIN EN ISO 9227, vertoonden metalen onderdelen gecoat met Zinc Spray speciaal licht, zelfs na meer dan 550 uur geen corrosie. zelfs na meer dan 550 uur geen corrosie.

WEICON Zinc Spray Special Light kan worden gebruikt voor het coaten van las- en boorpunten, als geleidende tussenlaag voor lassen en overal waar metaal tegen corrosie beschermd moet worden. metaal tegen corrosie beschermd moet worden.

Oppervlakte- en corrosiebeschermin

Technische gegevens

Kleurton	afgestemd op vers thermisch verzinken
Toepassingsgebied	Binnen en buiten
Binder	Gemodificeerde alkydehars
Pigment	Plaatjesachtige zink- en aluminiumpigmenten
vergrendelde winkel vlag	Ca. 99,9% Zn / ca. 99,5% Al
Metaalgehalte in de droge film	~70 %
Werkings temperatuur	+5 °C tot +35 °C, optimaal +18 °C tot +35 °C
Aanbevolen primer	Zink-Spray
Verbruik bij 1,5 kruis	150 ml/m ²
Laagdikte bij 1,5 kruis ca.	30 - 50 µm
stof droog na	15 Min.
doorgehard na	12 uur
Overschilderbaar	na 24 uur
Dwarsdoorsnede DIN 53151/ISO 2409	Kenmerk kruislinge inkerving GT 0 tot GT 1
Doornbuigtest DIN EN ISO 1519	Geen haarschuurvorming
Toplaag	Niet noodzakelijk
Dichtheid	1,0 g/cm ³
Temperatuursbestendigheid	-50 tot +300
Houdbaarheid	24 maanden

Goedkeuringen / Richtlijnen

ISSA-code	53.402.07
ICS	DIN EN ISO 9227-NSS / 576 Uren

Oppervlakken voorbereiding

Reinig en ontvet oppervlakken met WEICON Surface reiniger.

Verwerking

Schud de bus voor gebruik tot de mengkogel duidelijk hoorbaar is. Spuit gelijkmatig en kruislings op bij kamertemperatuur (ca. 20 °C) en op ongeveer 25 cm afstand van het oppervlak. Stofdroog na ca. 15 minuten, volledig uitgedroogd na ca. 10-12 uur.

Opslag

De verpakking staat onder druk. Beschermen tegen zonlicht en temperaturen boven +50°C.

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht worden genomen.

Beschikbare containermaten

11001400 Zink Spray speciaal licht, 400 ml

Klik hier voor de pagina met productdetails:



Opmerking
Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr