Scellants adhésifs monocomposants

Adhésifs à base de cyanoacrylates

CA-Spray Activateur AC



Nonfood Compounds Program Listed **P1** Registration **155052**

Accélérateur de prise à base d'acétone pour adhésifs cyanoacrylates pour éviter l'efflorescence

L'activateur accélère la prise des adhésifs WEICON Contact à base de cyanoacrylates.

Lors de l'utilisation sur des supports absorbants, p. ex. le bois, la mousse synthétique etc., et sur toutes les surfaces traitées chimiquement, p. ex. le métal galvanisé etc., l'effet de l'activateur dure environ une minute.

Sur les supports non absorbants, l'effet de l'activateur dure au maximum env.12 heures.

Une application est judicieuse dans les cas suivants: types de WEICON Contact à haute viscosité, couches de grande épaisseur, surfaces absorbantes et poreuses, matériaux passifs (surfaces alcalines, p. ex. des pièces en métal galvanisé), conditions ambiantes défavorables (basses températures, humidité de l'air insuffisante < 30%).

Caractéristiques		
sans silicone		oui
Durée minimale de stockage	à température ambiante	12 mois
Mise en œuvre		
Température de mise en œuvre		+10°C à +30°C
Agréments / directives		
NSF		P1 (FDA 21 CFR)

Mode d'emploi

Il convient de respecter les données et les prescriptions physiques, de sécurité, toxicologiques et écologiques figurant dans nos fiches de sécurité CE (www.weicon.fr) lors de la mise en œuvre des produits WEICON.

Préparation de la surface

Des surfaces propres et sèches sont la condition préalable pour un collage parfait Avant l'activation, nettoyer et dégraisser les surfaces (p.ex. avec WEICON Nettoyant de surfaces). La température de mise en œuvre recommandée est de +10°C à +30°C. Secouer la boîte brièvement avant l'utilisation.

Traitement

Vaporiser le Spray Activateur abondamment sur l'une des deux surfaces à coller à environ 30 cm de distance . Avant l'assemblage des pièces laisser évaporer l'activateur pendant environ 30 secondes Appliquer l'adhésif à base de cyanoacrylates uniformément dans une quantité suffisante sur la surface non-activée et assembler les pièces à coller resp. à fixer sous pression. Vaporiser des excès de colle, laisser durcir et enlever si nécessaire. Le Spray Activateur peut attaquer les surfaces peintes et les thermoplastiques! Vérifier la compatibilité de la surface avant utilisation.

Volume de livraison

Activateur | Aérosol

Conditionnements disponibles

10051406 CA-Spray Activateur AC, 150 ml

Cliquez ici pour la page de détail du produit :

Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr