

## Contact - Adezivi cianoacrilati

# Spray activator CA cu acetona



Nonfood Compounds  
Program Listed P1  
Registration 155052

**Activator pentru adezivii cianoacrilati pe baza de acetona. Pentru imbinari fara efect de albire, mai ales in cazul tipurilor cu viscozitate ridicata si straturi intinse de adezivi.**

Activatorul accelereaza procesul de uscare a adezivilor WEICON Contact Cianoacrilati.

Atunci cand este aplicat pe suprafete absorbante, ca de exemplu lemn sau spuma, etc, precum și pe toate suprafetele tratate chimic, ca de exemplu metalele acoperite prin galvanizare/zincare etc, eficacitatea Activatorului dureaza cca. un minut.

Pe suprafete neabsorbante eficacitatea Activatorului dureaza pana la cca. 12 ore.

Se recomanda utilizarea Activatorului in cazul: tipurilor de WEICON Contact cu viscozitate foarte mare, grosimii mari a stratului de adeziv, suprafetelor absorbante si poroase, materialelor pasive (suprafete alcaline, ca de ex. piese metalice zincate), conditii de mediu dezavantajoase (temperaturi joase, umiditatea aerului prea joasa < 30%).

### Caracteristici

Pe bază de	Etil
fără silicon	da
Termen de valabilitate:	12 luni

### Aplicare

Temperatura de aplicare	+10°C to +30°C
-------------------------	----------------

### Aprobări/ Certificări

MIL-Spec	conform	MIL-A-46050C Type IA or IIA
----------	---------	-----------------------------

### Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisiile noastre de siguranta (www.weicon.com).

### Tratament prealabil al suprafeței

Numai suprafetele curate si uscate permit obtinerea unui rezultat de lipire bun. inainte de activarea suprafetelor este necesara lipirea si curatarea acestora (de ex. cu WEICON Curatare Suprafete). Este recomandabil ca temperatura de aplicare sa fie cuprinsa intre 10 si +30°. inainte de utilizare, agitati recipientul de spray.

### Mod de aplicare

Aplicati Spray-ul activator cu atentie pulverizand de la o distanta de aproximativ 30 cm pe una dintre suprafetele care urmeaza sa fie lipite. Permiteți activatorului sa se evapore timp de aproximativ 30 de secunde inainte de imbinarea pieselor. Aplicati cianoacrilatul in cantitate suficienta pe suprafata care nu a fost activata si uniti cele doua piese aplicand o presiune usoara. Surplusul de adeziv poate fi acoperit cu spray activator si dupa intarire poate fi indepartat, daca este necesar.

### Obiectul livrării

Activator | Recipient de spray

### Unități de ambalare disponibile

10043517 Spray activator CA cu acetona, 150 ml

Către pagina cu detalii produs



#### Observatie

Recomandările sau specificatiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.  
Emiratele Arabe Unite  
tel: +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.  
Cehia  
tel: +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(sediu central) Germania  
telefon +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
tel: +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd  
Singapore  
tel: (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
tel: +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spania  
tel: +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italia  
tel: +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Africa de Sud  
tel: +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turcia  
tel: +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr