

Flex 310 M[®] Classic



Vhodné na univerzálne použitie | Certifikát ISEGA

WEICON Flex 310 M Classic má silnú príľnavosť, môže sa prelakovať "mokrú do mokrého", je brúsiteľný, má vynikajúcu odolnosť proti starnutiu, dobrú UV stabilitu. Je odolný proti sladkej a slanej vode a neobsahuje silikón, izokyanát, halogény a rozpúšťadlá. Výrobok má certifikát ISEGA a môže sa používať ako lepidlo v potravinárskej technológii. Flex 310 M Classic je elastické lepidlo na báze MS-Polymérov a je vhodné na lepenie kovov, mnohých plastov, keramiky, dreva, skla a kameňa. Lepidlo a tmel možno použiť v kovovýrobe, pri výrobe kontajnerov a zariadení, vo výrobe karosérií, výrobe vozidiel a kontajnerov, vo ventilačnej a klimatizačnej technike, v elektrotechnickom priemysle, pri stavbe jacht a lodí a všade tam, kde nie je možné použiť silikóny alebo výrobky obsahujúce silikón.

Technické údaje

Základ	1 K polyoxypropylén
Textúra	pastovitý
pretierateľné	len "mokrú do mokrého" najneskôr do 3 hodín
Typ vytvrdzovania	vytvrdzovanie vlhkosťou
Stabilita/prietok	ASTM D 2202 1.0 mm
Hustota	1,44 g/cm ³
Podmienky pre vytvrdnutie	+5 °C až +40 °C a relatívna vzdušná vlhkosť 30% až 95%
Teplota pre spracovanie	+5 °C až +40 °C
Rýchlosť tuhnutia	v prvých 24 hodinách 2 - 3 mm
Čas tvorby kože	25 minút
Premostenie medzier do max.	5 mm
Maximálna šírka tesniacej škáry	25 mm
Pevnosť v ťahu	ISO 37 / S3A 3,3 N/mm ²
Pevnosť v ťahu čistého lepidla a tmelu	ISO 37 3,3 N/mm ²
Predĺženie po pretrhnutí (ťah)	DIN 53504/ASTM D412 650 %
Priemerná pevnosť v šmyku (DIN EN 1465/ASTM D 1002)	2,1 N/mm ²
Odolnosť proti roztrhnutiu	DIN 53515 / ASTM D 1002 20 kN/m
Zmena objemu	DIN 52451 -1 %
Tvrdosť (Shore A)	DIN EN ISO 7619 42±5
Teplotná odolnosť	-40 °C až +90 °C, krátkodobo do +130 °C
Tg po vytvrdnutí pri IT	~ -55 °C
Odpor	hrúbka vrstvy 2,3 mm 1,0 x 10 ¹⁰ Ω·m
Špecifický odpor	> 10 ¹⁰ Ω·cm
Odolnosť proti tečúcim prúdom	DIN EN 60112 CTI 800
Trieda stavebného materiálu	DIN 4102 B 2
Skladovateľnosť	12 mes.

Schválenia / usmernenia

ISSA-kód	75.634.30/31/32
IMPA-kód	815271/72/73

Predúprava povrchu

Povrchy musia byť čisté a zbavené mastnoty. Mnohé znečistenia povrchov, ako napr. olej, mastnotu, prach a nečistoty je možné odstrániť s WEICON Čističom povrchov. Na obzvlášť silne znečistené kovové povrchy odporúčame WEICON Čistič S v spreji. WEICON Odstraňovač tmelov a lepidiel je vhodný na odstraňovanie starých zvyškov farieb, alebo zvyškov lepidla. Väčšina materiálov sa dá navzájom dobre lepiť. Pre určité materiály, alebo extrémne požiadavky, odporúčame použiť prostriedok na zvýšenie príľnavosti (Primer). Mechanická predúprava povrchu, napr. brúsením, alebo pieskovaním, môže výrazne zlepšiť adhéziu.

Spracovanie

Spôsoby aplikácie Ručná tlaková pištoľ na kartuše s objemom 310 ml, pištoľ na stlačený vzduch, odporúčame variant s piestovou tyčou (WEICON pištoľ na kartuše so stlačeným vzduchom), automatické dávkovacie systémy. Spájanie lepených dielov aby sa zaistilo optimálne zmáčanie, lepené diely sa musia spojiť rýchlo, skôr ako sa vytvorí prvá koža na lepidle (čas tvorby kože).

Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzná, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruka je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nenesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

Flex 310 M[®] Classic

Skladovanie

V neotvorenom stave a skladovaní v normálnej klíme (+23 °C a 50 % relatívnej vzdušnej vlhkosti) majú elastické lepidlá a tmely WEICON trvanlivosť 12 mesiacov.

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Príslušenstvo

- 13955031 V-dýza na švy, 1 kus
- 13250009 Tlaková pištoľ na kartuše, 1 kus
- 13250002 Dávkovacia pištoľ - špeciál, 1 kus
- 13250001 Dávkovacia pištoľ, 1 kus

Dostupné veľkosti balenia

- 13303200 Flex 310 M[®] Classic, 200 ml, biela
- 13303310 Flex 310 M[®] Classic, 310 ml, biela
- 13304200 Flex 310 M[®] Classic, 200 ml, čierna
- 13304310 Flex 310 M[®] Classic, 310 ml, čierna
- 13305200 Flex 310 M[®] Classic, 200 ml, šedá
- 13305310 Flex 310 M[®] Classic, 310 ml, šedá

Tu je stránka s
podrobnosťami o
produkte.



Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzná, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr