

Kit de réparation de courroies



Pâteux, hautement élastique, résistant à l'usure, aux chocs et à l'abrasion, haute résistance aux produits chimiques et à la pression

Le Kit de Réparation de Courroies WEICON est un kit de réparation en polyuréthane à deux composants pour les réparations, les retouches et les revêtements rapides de surfaces en caoutchouc. Il a une vitesse de durcissement élevée, une grande élasticité et une haute résistance à l'usure. Il est résistant aux chocs, très résistant à l'abrasion et possède une résistance au déchirement particulièrement élevée. En raison de sa grande tenue mécanique, il convient notamment pour la réparation des pièces en caoutchouc et en métal qui sont exposés à des chocs, à l'abrasion, à des vibrations ou à des oscillations. Le kit de réparation des courroies se caractérise par sa simplicité et sa rapidité de traitement. Le système convient à de nombreuses applications, telles que la

réparation et le revêtement de bandes transporteuses, la réparation de revêtements en caoutchouc, la protection souple contre l'usure et la réparation rapide des surfaces usées en caoutchouc. Outre le système de polyuréthane, l'ensemble comprend également un primaire pour le prétraitement de la surface et une spatule pour appliquer la masse de manière égale. Afin de couvrir le plus grand nombre de demandes possible, il existe outre le lot de travail classique de 500 g qui est traité à la main, un autre conditionnement, une double cartouche de 540 g qui est facile à utiliser.

Fiche technique Primaire

Base	Uréthane
Couleur	jaunâtre transparent
Rapport de mélange selon poids	32:1
Densité du mélange	1,1 g/cm ³
Viscosité du mélange	20 °C 40 mPa·s
Vie en pot	20 °C 15 min.
Temps de séquence de couches polyuréthane	30 - 60 min.

Fiche technique Urea

Base	Polyurea
Couleur après durcissement PU	noir
Rapport de mélange selon poids PU	10:100
Consistance	pâteux
Viscosité du mélange PU	pâteux
Vie en pot PU	20 °C 20 min.
Mise sous contrainte/démoulable après PU	20 °C 6-8 h
Mise sous contrainte/démoulable (50°C)	60-90 min.
Dureté finale PU :	(100 % de la force) 24 h
Dureté (Shore A) PU	85
Résistance à la traction PU	DIN EN ISO 527 7,8 N/mm ²
Module E (tension) PU	9,6 N/mm ²
Module E (tension) PU Norme	DIN EN ISO 527
Allongement à la rupture (tension) PU	DIN EN ISO 527 470
Résistance à la propagation du déchirement PU	31 kN/m
Résistance à la température (humide)	-60 °C - +60 °C
Résistance à la température (sec)	-60 °C - +100 °C
Gonflement dans l'eau	7 jours <1,5 %
Résistance au cisaillement en traction avec primaire G selon DIN EN 1465	
Acier 1.0338 sablé	8 N/mm ²
Acier inox V2a sablé	8
Aluminium sablé	7 N/mm ²
Acier galvanisé	4 N/mm ²

Mode d'emploi

Il faut observer les données et les prescriptions physiques, sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en oeuvre des produits WEICON.

Préparation de la surface

La réussite du traitement du kit de réparation de courroies WEICON dépend de la préparation minutieuse des surfaces. C'est l'élément le plus important pour la réussite générale. La poussière, la saleté, l'huile, la graisse, la rouille ou l'humidité ont une influence négative sur l'adhésion de résines de polyuréthane. Les meilleurs résultats sont obtenus quand on applique le produit sur des surfaces propres, fermes et bien rugueuses. Avant de traiter le kit de réparation de courroies WEICON, les points suivants doivent donc être respectés : Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. D'abord, enlever toutes les salissures de surface, telles que la poussière, la saleté, l'huile et la graisse, avec le Nettoyant de Surfaces WEICON. Ensuite, il faut rendre la surface nettoyée rugueuse de façon mécanique et intensive avec des abrasifs grossiers (brosse métallique torsadée ou en coupe, meule diamantée grossière). Traiter les surfaces uniformément avec une faible pression pour éviter

Indication
 Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en décaulant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

Kit de réparation de courroies

la surchauffe du caoutchouc. Brosser la saleté détachée de la surface et nettoyer à nouveau avec WEICON Nettoyant de Surfaces. Préparation de surface avec Primaire G: Le Primaire G est un système à deux composants qui doit d'abord être mélangé avant d'être appliqué. À cette fin, verser le contenu de la seringue entièrement dans le flacon, puis le fermer et l'agiter fortement pendant environ deux minutes. Appliquer le Primaire G sur la surface propre et sèche et distribuer de manière uniforme directement à l'aide d'un pinceau. Après environ 30 à 60 minutes, le primaire est sec au toucher et peut être recouvert d'Uréthane 85. Nous recommandons une température ambiante de +20°C avec une humidité relative inférieure à 85% pour le traitement.

Mélanger

- Belt Repair-Kit 550 g : Avant d'ajouter le durcisseur, mélanger le plus soigneusement possible la résine avec les charges en évitant la formation de bulles. Ensuite, bien mélanger la résine et le durcisseur à +20°C pendant au moins quatre minutes à l'aide de la spatule ou de mélangeurs mécaniques à faible vitesse (max. 500 t/min) sans former de bulles. Le rapport de mélange doit être strictement respecté. Toujours mélanger la quantité de produit pouvant être traitée pendant la durée de vie en pot de 20 minutes à +20°C. Après le mélange, appliquer Uréthane 85 directement sur la surface traitée avec le primaire à l'aide d'une spatule. - Belt Repair-Kit 590 g : À l'aide du mélangeur statique fourni, le traitement peut être effectué directement à partir de doubles cartouches. Jeter les cinq premiers centimètres de la quantité dosée, puis appliquer l'Uréthane 85 uniformément sur la surface traitée avec le primaire à l'aide de la buse.

Application

Utiliser la Spatule flexy pour travailler intensivement l'Uréthane 85 dans la surface pour un pré-revêtement afin d'obtenir une adhérence maximale. Directement après le pré-revêtement, remplir complètement les zones à traiter avec du matériau et l'appliquer uniformément avec la spatule.

Polymérisation

Après environ huit heures à +20°C, l'endroit peut être pleinement sollicité et travaillé mécaniquement, par exemple, la hauteur peut être ajustée avec une meuleuse d'angle. Des températures supérieures à +20°C peuvent réduire le temps de durcissement. En cas de températures inférieures à +16°C, le temps de durcissement se prolonge considérablement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réaction à partir de +5°C environ.

Post-traitement

Après environ huit heures à +20°C, la zone peut être entièrement chargée et traitée mécaniquement, p.ex. la hauteur peut être ajustée avec une meuleuse d'angle. Des températures supérieures à +20°C peuvent réduire le temps

de durcissement. En cas de températures inférieures à +16°C, le temps de durcissement se prolonge considérablement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réaction à partir de +5°C environ.

Entreposage

Entreposer WEICON Uréthanes à température ambiante et dans un endroit sec. Les emballages non ouverts peuvent être stockés pendant au moins 6 mois après la date de livraison à des températures de +18°C à +28°C. Les emballages ouverts doivent être utilisés dans les 3 mois.

Accessoires

10653491	Pistolet doseur 2K (bi-composant) standard, 1 pièce	10:1
10650027	Buse Mélangeuse MFHX, 1 pièce	
10953003	Spatule pour la mise en oeuvre, 1 pièce	
10953001	Spatule pour la mise en oeuvre, 1 pièce	
10953020	Spatule de Contour Flexy, 1 pièce	
13955050	Tampon de Laine, 1 pièce	
10809050	Primaire G, 50 g, Jaunâtre, transparent	

Tableau de conversion

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm ² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Conditionnements disponibles

10851005	Kit de réparation de courroies, 0,55 kg
10851015	Kit de réparation de courroies, 0,59 kg

Cliquez ici pour la page de détail du produit :



Indication
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en décalant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East LLC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr