

## CA-Aktivator Spray AC



Nonfood Compounds  
Program Listed P1  
Registration 155052

### Op aceton gebaseerde uithardingsversneller voor cyanoacrylaatlijmen, |geen 'blooming'

De Activator versnelt de uitharding van WEICON Contact Cyanoacrylaatlijmen.

Bij de toepassing op zuigende oppervlakken, bv. Hout, schuimstof etc. en alle chemisch behandelde oppervlakken, bv. Galvanisch verzinkt metaal etc. is de activator ongeveer één minuut werkzaam.

Bij niet-zuigende oppervlakken blijft het product ong. 12 uur werkzaam.

Het gebruik is aan te raden bij: hoogviscose WEICON Contact types, grotere lijmnaden, zuigende en poreuze oppervlakken, passieve materialen (alkalische oppervlakken zoals bv. Verzinkt metaal) en bij nadelige omgevingsomstandigheden (lage temperaturen, te lage luchtvochtigheid < 30%)

#### Kenmerken

Siliconenvrij ja

#### Verwerking

Werkingstemperatuur +10°C tot +30°C

#### Goedkeuringen / Richtlijnen

MIL-Spec komt overeen met MIL-A-46050C Type IA or IIA

### Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen ([www.weicon.de](http://www.weicon.de)) in acht worden genomen.

### Oppervlakte voorbehandeling

Voor een vlekkeloze lijmverbinding moeten de oppervlakken schoon en droog zijn. Reinig en ontvet oppervlakken voor het aanbrengen (bijv. met WEICON oppervlakreiner). De aanbevolen temperatuur is +10°C tot +30°C. Bus kort schudden voor gebruik.

### Verwerking

Breng de Activator Spray vanaf een afstand van ongeveer 30 cm royaal aan op een van beide lijmoppervlakken. Voordat de de delen moet de activator ca. 30 seconden itvloeien. Breng de cyanoacrylaatlijm gelijkmatig en in voldoende hoeveelheid aan op het niet-geactiveerde oppervlak. het niet-geactiveerde oppervlak en voeg de te lijmen of te

onder druk samen. Spuit overtollige lijmresten op, laat laten uitharden en indien nodig verwijderen. Activator kan geleverde geleverde oppervlakken en thermoplasten aantasten! Controleer voor gebruik de compatibiliteit van het oppervlak.

### Leveringsomvang

Activatoren | Spuitbuizen

### Beschikbare containermaten

12505150 CA-Aktivator Spray AC, 150 ml

Klik hier voor de pagina met productdetails:



#### Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr