

瞬间胶催化剂AC



Nonfood Compounds
Program Listed P1
Registration 155052

适用于瞬间胶的催化剂，以丙酮为基础成分，无霜化现象。

该产品能够加快WEICON氰基丙烯酸酯粘合剂的固化速度。可用于吸收性物体表面，如木材或泡沫等，及所有化学处理后的表面材质，如镀锌金属等。该催化剂的效果持续约1分钟。对于非吸收性表面材质，该产品的效果可持续约12小时。

该产品适用于：

- 高粘度WEICON 瞬间胶型号
- 较大的粘接缝隙
- 吸收性和多孔表面
- 惰性材质（碱性表面，如镀锌金属部件）
- 不利环境（低温，空气湿度<30%）

产品描述	
基础成分	乙烷基
是否含硅	不含
操作	
操作温度	+10°C to +30°C
批准/指令	
军工标准	相当于 MIL-A-46050C Type IA or IIA

操作须知

使用WEICON产品时，需注意产品的物理性、安全性、毒性、生态性的详细参数以及我们EG材料安全数据表(www.weicon.com)的具体信息。

表面预处理

清洁、干燥的物体表面是强效粘接的前提条件。使用产品前需对物体表面进行清洁与去脂（可使用WEICON表面清洁剂）。建议操作温度为+10至+30°C。使用前请用力摇晃瓶身。

操作

将催化剂置于距待粘接表面约30cm处进行喷涂，仅需喷涂在其中一侧。等待30秒让催化剂挥发。将瞬间胶足量、均匀地涂抹在未喷涂催化剂的那侧材料表面。用力将两边材料按压在一起。若有溢胶，可将催化剂喷涂在溢出部分的胶水上，待其固化后清除。催化剂有可能侵蚀涂漆表面或热塑性材料！使用前请务必确认材料的兼容性。

供货范围

催化剂 | 喷罐瓶

可选择的包装容量

12505150 瞬间胶催化剂AC, 150 ml

此处进入产品主页



提示
本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得视为对产品特性的保证。由于每一个用户的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic.Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr