

# GMK 2510



## güçlü yapışma | sürekli elastik | ısıya dayanıklı

GMK 2510 sürekli dinamik yük uygulanan tam yüzey ve kalıcı elastikiyet gerektiren yapıştırıcılar için polikloropren bazlı 2-bileşenli bir yapıştırıcıdır.

1 K.-kontakt yapıştırıcılara göre avantajı daha iyi bir yapışma gücü ve geliştirilen ısı dayanıklılığıdır.

GMK 2510 plastik, metal, tekstil ürünleri, deri, köpük kauçuk (Neopren), CSM (hipalon), yalıtım malzemesi, kaplanmış PU- malzemesi ahşap ve birçok plastik malzemeni hem kendi içlerinde hem de birbirleri ile yapıştırır.

WEICON GMK 2510 Polisitren köpüğü, Polietilen, Polipropilen, PVC yumuşak köpük ve PVC suni deri gibi malzemeler için uygundur.

## Teknik Bilgiler

Baz	Polikloropren (CR)
Renk	siyah
Yoğunluk	0,85 g/cm <sup>3</sup>
Viskozite	1500 mPa·s
Karıştırma oranı	100:7
Kap ömrü	23 °C'de, %50 bağıl. nem > 2 sa.
Havalanma süresi	5 - 15 dk.
Tüketim	150 - 300 g/m <sup>2</sup>
Nihai sertlik	(Gücün %100'ü) 24 sa.
İşlenme sıcaklığı	+15 ile +35
Raf ömrü	12 ay
Çekme kopma dayanımı	
Sıcak daldırma galvanizli çelik	3 N/mm <sup>2</sup>
Feuerverzinkter_Stahl-EPDM	0,6 N/mm <sup>2</sup>
Feuerverzinkter_Stahl-SBR	0,5 N/mm <sup>2</sup>
Feuerverzinkter_Stahl-NBR	0,49 N/mm <sup>2</sup>
Sıcaklık direnci	-40 ile +80 arası, kısa süreli (yakl. 1 saat) +130
Onaylar / Yönergeler	
IMPA kodu	815239/40
MIL-Spec karşılık gelir	MIL-A-21366A

## Yüzey ön işleme

Yapıştırılacak parçalar temiz, kuru tozdan ve yağdan arındırılmış olmalıdır (WEICON Yüzey Temizleyici). Yüzeylerin pürüzlendirilmesi ile yapışma gücü etkili şekilde artırılır.

## İşlenme

"Ürünü kullanmadan önce iyice karıştırınız (sadece yapıştırıcı madde).

Yapıştırıcıyı ve bağlayıcıyı en az dört dakika iyi ve kabarcıksız şekilde uygulama spatulası ve ya mekanik karıştırıcı ile düşük devirde (maks. 500 U/dk.) birlikte homojen karışım elde edebilmek için karıştırılabilir (karıştırma oranı 100:7). Havalandırma süresinde ne kadar tüketilebiliyorsa o kadar karışım oluşturulmalıdır. Eşit miktarda fırça ve ya spatula ile (düz ve ya ince dişli şekilde)

yapışması gereken iki yüzeye de

## Depolama

Oda sıcaklığında (+ 15 ° C ile + 25 ° C arası), kuru, sıkıca kapalı kutusunda raf ömrü: Açılmamış ambalajında 12 ay

## Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır

## Aksesuarlar

10953001	İşleme spatulası, 1 adet
10953003	İşleme spatulası, 1 adet
10953020	Spatula Flexy, 1 adet

Not  
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

# GMK 2510

## Mevcut ambalaj boyutları

16200324 GMK 2510, 0,32 kg, siyah  
16200690 GMK 2510, 0,69 kg, siyah

Ürün detay sayfası için  
buraya tıklayın:



**Not**  
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr