

Oprávérenská páska



Pružná, odolná a samozatavovací oprávérenská páska pro použití ve vnitřních i venkovních prostorech.

"Pružná, odolná a samozatavovací opravná páska z plastu vyztuženého skleněnými vlákny pro rychlé nouzové opravy ve vnitřních i venkovních prostorech. Opravná páska je impregnována speciální pryskyřicí a aktivovací při kontaktu s vodou. Lze ji nanášet velmi snadno a rychle a vykazuje velmi vysokou přilnavost téměř na všechny povrchy. Již po 30 minutách je páska plně vytvrzená a odolná. Po úplném vytvrzení lze materiál brousit a přetřít. Má vysokou chemickou a teplotní odolnost - od 50 °C (-58 °F) do +150 °C (302 °F) krátkodobě. Pásku lze aplikovat bez použití dalších nástrojů a používá se pro spolehlivé a trvanlivé opravy v průmyslu, v řemeslných oborech, v domácnosti a v oblasti kempování a kutilství."

Vlastnosti

Báze	Polyuretan
Materialstärke_vor_der_Aushärtung	0,594 mm
Materialstärke_nach_der_Aushärtung	1,147 mm
Minimální doba skladování při pokojové teplotě	24 měs

Zpracování

Teplota zpracování	+10 °C až +35 °C
Teplota vytvrzení	+6 °C až +40 °C

Zpracování

Doba zpracovatelnosti při 20°C	3 - 5 min
Manipulační síla (35 % pevnost)	7 min
Konečná pevnost (100 % pevnost)	30 min

Mechanické vlastnosti po vytvrzení

Pevnost v tahu	35 MPa
Pevnost v tlaku	30 bar
Tvrdost (Shore D)	ASTM D 1706 70

Teplotní vlastnosti

Teplotní odolnost	-50 °C až +120 °C (krátce +150 °C)
-------------------	------------------------------------

Schválení / směrnice

MIL-Spec	odpovídají	-
----------	------------	---

Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Skladování

Skladujte v neotevřeném původním obalu při stálé pokojové teplotě na suchém místě. Vyhněte se zdrojům tepla a přímému i nepřímému slunečnímu záření. Po otevření se doba použitelnosti zkracuje.

Rozsah dodávky

Rukavice | Oprávérenská páska

Převodní tabulka

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Dostupné velikosti

10057453	Oprávérenská páska, 1,5 m x 5 cm, bílá
10057454	Oprávérenská páska, 3,5 m x 5 cm, bílá
10057455	Oprávérenská páska, 3,5 m x 10 cm, bílá

Poznámka

Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Feditelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. l.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika
telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Opravářenská páska

Opravářenské pásky



Chemická odolnost po vytvrzení* (Výňatek)

Aceton	+	Merální olej	+
Bezvodý amoniak 25%	o	Surový olej	+
Benzín (92-100 oktan)	+	Kyselina sírová <5%	+
Dieselová paliva	+	Toluen	+
Etanol <85 % (etylakohol)	+	Varsol	+
Methyl ethyl keton (MEK)	+		

+ = odolný 0 = omezený čas - = neodolný * - skladování všech typů WEICON Plastických ocelí musí být za teploty chemikálie +20°C

Poznámka
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučuji se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.