

Speed-Flex® MS-Polymer



Nahrazuje tradiční upevňovací prvky | Certifikát ISEGA

WEICON Speed-Flex je velmi pevný, pastovitý, stabilní, lakovatelný (mokrě v mokřem), odolný proti stárnutí, povětrnostním vlivům a UV záření a neobsahuje silikon, izokyanát, halogen a rozpouštědla. WEICON Speed-Flex má certifikát ISEGA a lze jej použít jako lepidlo v potravinářské technologii. Jedná se o lepidlo a těsnění na bázi MS polymeru s extrémně vysokou počáteční pevností, které je vhodné pro lepení kovů, mnoha plastů, keramiky, dřeva, skla a kamene. Speed-Flex nahrazuje tradiční upevňovací prvky, jako jsou šrouby, kolíky, nýty atd. Velmi vysoká počáteční pevnost umožňuje lepení i na svislé povrchy ve vnitřních i venkovních prostorách. Výrobek lze použít pro sádko-kartonářské a interiérové práce, kovové konstrukce, nádržovou a přístrojovou techniku, ve ventilačních a klimatizačních systémech, při výstavnictví a vybavování obchodů a všude tam, kde nejsou vhodné silikony nebo výrobky obsahující silikony.

Technické údaje

Báze	1 C. polyoxypropylen
Konzistence	vysoce pastovitě
Lze natírat	pouze "mokrě do mokřeho" nejpozději do 3 hodin.
Druh vytvrzení	vzdušnou vlhkostí
Stabilita/odtok	ASTM D 2202 1.0 mm
Hustota	1,6 g/cm ³
podmínky tvrzení	od +5 °C do +40 °C a 30% až 95% relativní vlhkosti vzduchu
Teplota zpracování	+5 °C až +35 °C
Rychlost vytvrzení Jednotka	V prvních 24 h 2 -3 mm
Doba zpracovatelnosti	10 min
Přemostění spár do max.	5 mm
Max. šířka těsnící spáry	5 mm
Pevnost v tahu	ISO 37/ S3A 2,2 N/mm ²
Pevnost v tahu čistého lepidla a těsnění jednotka	ISO 37 S3A 2,2 N/mm ²
Prodloužení do přetržení (v tahu)	DIN 53504/ASTM D412 230 %
Střední pevnost ve smyku překrytí (DIN EN 1465/ASTM D 1002) Jednotka	1,3 N/mm ²
Odolnost proti roztržení	DIN 53515/ASTM D 1002 10 kN/m
změna objemu	DIN 52451 -1 %
Tvrdost (Shore A)	DIN ISO 7619 58±5
Teplotní odolnost	-40 °C až krátkodobě +80 °C (cca 2 h) +120 °C
Odolnost	1,4 x 10 ¹¹ Ω·m
Třída stavebního materiálu	DIN 4102 B 2
Minimální doba skladování	při pokojové teplotě 12 měs

Schválení / směrnice

ISSA kód	75.509.21
IMPA kód	812947

Předúprava povrchu

Povrchy musí být čisté a zbavené mastnoty. Mnoho povrchových nečistot, jako je olej, mastnota, prach a nečistoty, lze odstranit pomocí WEICON Povrchový čistič. Pro silně znečištěné kovové povrchy doporučujeme Čistič S sprej; pro odstranění zbytků starých barev nebo lepidel je ideální WEICON Odstraňovač těsnění a lepidel. Většinu materiálů lze spojovat vzájemně a mezi sebou. Pro určité materiály nebo speciální požadavky doporučujeme použití pojiva (primer). Mechanická předúprava povrchu např. broušením nebo pískováním může také výrazně zlepšit přilnavost.

Zpracování

Způsoby aplikace Profesionální dávkovací pistole pro 310 ml kartuše (WEICON Dávkovací Pistole "Special"), pistole na stlačený vzduch (doporučujeme verzi s pístnicí), automatické dávkovací systémy. Aby byla zaručena ideální smáčivost, je třeba lepené části spojit dříve, než lepidlo přejde zaschnutí na dotek (skin-over time).

Poznámka
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantueme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(feditelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Speed-Flex® MS-Polymer

Stárnutí

Zkušební vzorky byly uměle stárnuty podle normy DIN ISO 21194, příloha A, aby se posoudila jejich dlouhodobá životnost.

Po umělém stárnutí dosáhl Speed-Flex s Primerem K 200 nebo Aktivačním čističem stupně 2 v testu odlupování kuliček na hliníku.

Stupeň 2 znamená: 75 % až 95 % kohezní porucha.

Po umělém stárnutí dosáhl Speed-Flex s Primerem K 200 nebo Aktivačním čističem stupně 1 v testu odlupování kuliček na nerezové oceli (V2A).

Stupeň 1 znamená: více než 95 % kohezních poruch a méně než 5 % adhezních poruch v podobě odlupování lepidla ze styčných plochy.

Skladování

Skladujte v neotevřeném původním obalu při pokojové teplotě. Vyhnete se zdrojům tepla a přímému slunečnímu záření.

Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Příslušenství

- 10025241 V-špička, 1 kus
- 10033114 Tlaková pistole na kartuše, 1 kus
- 10020751 Dávkovací pistole "Speciál", 1 kus
- 10000441 Dávkovací pistole, 1 kus

Dostupné velikosti

- 10019652 Speed-Flex® MS-Polymer, 310 ml, černý
- 10048206 Speed-Flex® MS-Polymer, 310 ml
- 10048207 Speed-Flex® MS-Polymer, 310 ml

na detail produktu



Poznámka
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ředitelství) Germany
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. l.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr