

## Pipe Repair-Kit



### Set voor noodreparatie van defecte en beschadigde buizen en leidingen

De set wordt gebruikt voor noodreparaties van defecte en beschadigde leidingen. De set bestaat uit een WEICON Repair Stick Multi-Purpose (drinkwatergoedgekeurd), een speciale reparatietape van glasvezelversterkte kunststof, een montagehandleiding en een paar beschermende handschoenen.

De reparatietape is geïmpregneerd met een speciale hars en wordt geactiveerd door contact met water.

De leidingreparatieset kan zonder extra gereedschap worden gebruikt en wordt gebruikt om scheuren en lekken betrouwbaar en permanent te dicht. Het wordt gekenmerkt door een zeer snelle en eenvoudige toepassing en heeft uitstekende klefeigenschappen, een hoge druk- en chemische bestendigheid en een temperatuurbestendigheid tot 150 °C. De tape is binnen 30 minuten volledig uitgehard en belastbaar.

Door de weefseigenschappen van de tape, de resulterende hoge mate van plooibaarheid en de ongecompliceerde toepassing is de reparatieset bijzonder geschikt voor lekkages bij bochten of T-stukken of op moeilijk bereikbare plaatsen.

Het kan gebruikt worden op veel verschillende oppervlakken, zoals roestvrij staal, aluminium, koper, PVC, veel kunststoffen, glasvezel, beton, keramiek en rubber.

### Technische Daten Tape

Basis		Polyurethaan
Verwerkbaarheidsduur	20 °C	3-5 Min.
Sterke handen	(35 % stevigheidstevigheid)	7-10 min.
Eindhardheid	(100 % stevigheidstevigheid)	30 min.
Treksterkte		35 MPa
Druksterkte		30 bar
Shore (hardheid D)	ASTM D 1706	70
Temperatuurbestendigheid		Tot +150°C

### Technische Daten Stick

Basis		epoxyhars
Overschilderbare norm		Plasticine
Vulstof		mineraal
Verwerkingstemperatuur		+15 °C tot +40 °C
Temperatuur van de bouwonderdelen		>3 °C boven het dauwpunt
relatieve vochtigheid		< 85 %
Mengverhouding per volume		1:1
Dichtheid van het mengsel		1,9 g/cm <sup>3</sup>
Max. overbrugging		15 mm
intertek	20 °C, 10 g Benader	~ 4 min.
Mechanisch belastbaar	(80 % stevigheidstevigheid)	60 Min.
Eindhardheid	(100 % stevigheidstevigheid)	24 uur
Krimp		<1,0 %
Druksterkte	DIN EN ISO 604	55 MPa
Hardheid (Shore D)	DIN ISO 7619	80±3
Hechtsterkte	DIN EN ISO 4624	8 MPa
Temperatuurbestendigheid		-50 °C tot +120 °C kortst. tot +150 °C
Warmtegeleidingsvermogen	DIN EN ISO 22007-4	0,4 W/m·K
Contactweerstand	DIN EN 62631-3-1	okolo 5·10 <sup>11</sup> Ω·m
Prijzen B2C-Formule		3,0 kV/mm
magnetisch		nein

### Goedkeuringen / Richtlijnen

NSF	NSF/ANSI Standard 61
IMPA-Code	815239

### Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht worden genomen.

### Oppervlakken voorbehandeling

De succesvolle toepassing van WEICON Pipe Repair Kit hangt af van de zorgvuldige voorbereiding van de oppervlakken. Stof, vuil, olie, vet, aanhechtingen, roest, vocht of nattigheid hebben een negatieve invloed op de hechting. De beste resultaten worden bereikt wanneer het product wordt aangebracht op schone, stevige en goed opgeruimde oppervlakken.

De oppervlakken moeten schoon, droog en vetvrij zijn (metallisch schoon). Bijna alle vervuiling van het oppervlak, zoals oude verfresten, olie, vet, stof en vuil, kan worden verwijderd met WEICON Surface Cleaner of WEICON Sealant and Adhesive Remover. Voor bijzonder sterk vervuilde of gladde oppervlakken kan de hechting worden

#### Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 10 2924 571  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## Pipe Repair-Kit

geoptimaliseerd door mechanisch opruwen met grove schuurmiddelen.

### Verwerking

#### 1. voorbehandeling van het oppervlak

- Geen druk op de pijp
- Roest verwijderen en oppervlak opruwen

#### 2. verwerking WEICON reparatiestick

- Portioneer de stick, kneed

- Lek dichten

#### 3. verwerken WEICON Pipe Repair-Tape

- Dompel de reparatietape in schoon water
- Wikkel de reparatietape rond het lek

### Opslag

Ongeopende verpakkingen kunnen bij temperaturen van +18 tot +28°C minstens 24 maanden na leverdatum bewaard worden.

### Omreken tabel

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$   
mm/25,4 = inch  
 $\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$   
N x 0,225 = lb  
 $\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$   
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in  
Nm x 0,738 = lb·ft  
Nm x 141,62 = oz·in  
mPa·s = cP  
 $\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$   
 $\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

### Beschikbare containermaten

10055737	Pipe Repair-Kit, 1,5 m x 5 cm, oud wit
10055738	Pipe Repair-Kit, 3,5 m x 5 cm, oud wit
10057513	Pipe Repair-Kit, 3,5 m x 10 cm, oud wit
10058303	Pipe Repair-Kit, 10 m x 12,5 cm, oud wit
10067737	Pipe Repair-Kit, 1,5 m x 5 cm, zwart
10067741	Pipe Repair-Kit, 3,5 m x 5 cm, zwart
10067743	Pipe Repair-Kit, 3,5 m x 10 cm, zwart



**Opmerking**  
Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

# Pipe Repair-Kit

Klik hier voor de pagina met productdetails:



## Beständigkeittabelle

Uitlaatgassen	+	Benzine (92-100 octaan)	+
Aceton	o	Dieselbrandstoffen	+
Aethylaether	+	Ethanol <85 % (ethylalcohol)	+
Aethyl alcohol	o	Hydraulische olie	+
Aethylbenzeen	-	Methylethylketon (MEK)	+
Alkaliën (basische stoffen)	+	Minerale oliën	+
Mierenzuur >10 % (methaanzuur)	-	Ruwe olie	+
Watervrije ammoniak 25%	+	Zwavelzuur <5 %	+
Amylacetaat	+	Tolueen	+
Amylalcoholen	+	Varsol	+

+ = stabil 0 = beperkt in tijd - = instabil \*Al het WEICON Plastic Staal werd bewaard bij een chemische temperatuur van +20°C. Al het WEICON Plastic Staal werd bewaard bij een chemische temperatuur van +20°C.

### Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr