

Repair Tape



Flexibele, bestendige en zelf aan elkaar lassende reparatieband voor toepassingen zowel binnen als ook buiten.

Flexibele, bestendige en zelfdichtende reparatietape van glasvezelversterkte kunststof voor snelle noodreparaties binnen of buiten. De tape is geïmpregneerd met een speciale hars en wordt geactiveerd door contact met water.

De tape kan zeer snel en gemakkelijk worden aangebracht en heeft zeer sterke kleefeigenschappen op bijna alle oppervlakken. Na slechts 30 minuten is de tape volledig uitgehard en klaar voor gebruik. Na uitharding kan de tape worden geschuurd en overschilderd. De tape heeft een hoge chemische bestendigheid en temperatuurbestendigheid van -50 °C (-58 °F) tot +150 °C (302 °F) voor korte perioden. De tape kan zonder extra gereedschap worden aangebracht en wordt gebruikt voor betrouwbare en duurzame reparaties in de industrie, de handel, het huishouden, op de camping en bij doe-het-zelf toepassingen.

Kenmerken

Basis Polyurethaan

Verwerking

Verwerkingstemperatuur +10 °C tot +35 °C

Uithardingstemperatuur +6 °C tot +40 °C

Uitharding

Verwerkbaarheidsduur bij 20 °C 3 - 5 min.

Sterke handen (35 % stevigheid) 7 min.

Eindhardheid (100% stevigheid) 30 min.

Mechanische eigenschappen

Treksterkte 35 Mpa

Druksterkte 30 bar

Hardheid (Shore D) ASTM D 1706 70

Thermische kenmerken

Temperatuurbestendigheid -50 °C tot +120 °C kortst. tot +150 °C)

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysieke, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht worden genomen.

Opslag

Ongeopende verpakkingen kunnen bij temperaturen van +18 tot +28°C minstens 24 maanden na leverdatum bewaard worden.

Leveringsomvang

Handschoenen | Repair Tape

Omreken tabel

(°C x 1,8) + 32 = °F

mm/25,4 = inch

µm/25,4 = mil

N x 0,225 = lb

N/mm² x 145 = psi

MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in

Nm x 0,738 = lb·ft

Nm x 141,62 = oz·in

mPa·s = cP

N/cm x 0,571 = lb/in

kV/mm x 25,4 = V/mil

Beschikbare containermaten

10057453 Repair Tape, 1,5 m x 5 cm, wit

10057454 Repair Tape, 3,5 m x 5 cm, wit

10057455 Repair Tape, 3,5 m x 10 cm, wit

10067707 Reparatieband, 1,5 m x 5 cm, zwart

10067709 Repair Tape, 3,5 m x 5 cm, zwart

10067711 Reparatieband, 3,5 m x 10 cm, zwart

Klik hier voor de pagina met productdetails:



Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Repair Tape

Beständigkeittabelle

Aceton	+	Minerale oliën	+
Benzine (92-100 octaan)	+	Ruwe olie	+
Dieselbrandstoffen	+	Zwavelzuur <5 %	+
Ethanol <85 % (ethylalcohol)	+	Tolueen	+
Hydraulische olie	+	Varsol	+
Methylethylketon (MEK)	+		

+ = beständig 0 = zeitlich begrenzt - = unbeständig *Die Einlagerung aller WEICON Plastik-Stahl erfolgte bei +20°C Chemikaliertemperatur.

Opmerking
Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr