Repair-Tape Taśma naprawcza



Elastyczna, samospajająca się taśma naprawcza z tworzywa sztucznego do szybkich napraw awaryjnych w pomieszczeniach lub na zewnątrz.

Elastyczna, odporna i samouszczelniająca się taśma naprawcza wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym do szybkich napraw awaryjnych na zewnątrz i wewnątrz. Taśma jest impregnowana specjalną żywicą i aktywuje się w kontakcie z wodą.

Charakteryzuje się bardzo szybką i łatwą aplikacją oraz bardzo silnymi właściwościami klejącymi na prawie wszystkich powierzchniach. Taśma jest w pełni utwardzona i już po 30 minutach. Po utwardzeniu taśmę można szlifować i lakierować. Charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną i temperaturową od -50°C (-58°F) do +150°C (302°F) przez krótki czas. Taśma może być stosowana bez dodatkowych narzędzi i jest używana do niezawodnych i trwałych napraw w przemyśle, handlu, gospodarstwie domowym, na kempingu i do majsterkowania.

Cechy charakterystyczne		
Baza		Poliuretan
Materialstärke_vor_der_Aushaertung		0,594 mm
Materialstärke_nach_der_Aushaertung		1,147 mm
Minimalny okres przechowywania	w temperaturze pokojowej	24 miesięcy
Przetwarzanie		
Temperatura aplikacji		+10 °C do +35 °C
Temperatura utwardzania		+6 °C do +40 °C
Utwardzanie		
Czas otwarty	w 20 °C	3 - 5 min
Wytrzymałość wstępna	(Wytrzymałość 35%)	7 min
Wytrzymałość końcowa	(Wytrzymałość 100%)	30 min
Własności mechaniczne		
Wytrzymałość na rozciąganie		35 MPa
Wytrzymałość na ściskanie		30 bar
Twardość (Shore D)	ASTM D 1706	70
Parametry cieplne		
Odporność termiczna		-50 °C do +120 °C (krótkotrwale do +150 °C)
Zatwierdzenia / Wytyczne		
MIL-Spec	odpowiada	-

Instrukcja użytkowania

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.pl).

Przechowywanie

Przechowywać w nieotwartym oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, w stałej temperaturze pokojowej. Unikać źródeł ciepła i bezpośredniego lub pośredniego światła słonecznego. Okres trwałości skraca się po otwarciu pojemnika.

Zestaw obejmuje

Rękawiczki | Taśma naprawcza

Tabela przeliczeniowa

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm^2 x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Dostępne opakowania

10057453	Repair-Tape Taśma naprawcza, 1,5 m x 5 cm, biały
10057454	Repair-Tape Taśma naprawcza, 3,5 m x 5 cm, biały
10057455	Repair-Tape Taśma naprawcza, 3,5 m x 10 cm, biały
10057459	Repair-Tape Taśma naprawcza, 10 m x 12,5 cm, biały

Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Systemy poliuretanowe

Repair-Tape Taśma naprawcza

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje o produkcie:

Odporność chemiczna po utwardzeniu* (Fragment)

Aceton	+	Olej mineralny	+
Amoniak bezwodny 25%	o	Olej surowy	+
Benzyna (92-100 oktanów)	+	Kwas siarkowy <5%	+
Olej napędowy	+	Toluen	+
Etanol <85 % (alkohol etylowy)	+	Varsol	+
Keton metylowo-etylowy (MEK)	+		

+ = odporny 0 = ograniczony w czasie - = brak odporności *Wszystkie produkty WEICON Plastic Steel były przechowywane w temperaturze +20°C.

Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancją może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr