Bandă de reparații



Bandă de reparații flexibilă, durabilă și autovulcanizantă pentru aplicații în zone interioare sau exterioare.

"Bandă de reparații flexibilă, durabilă și autovulcanizantă din plastic armat cu fibră de sticlă pentru reparații rapide de urgență în zone interioare sau exterioare. Banda de reparatii este impregnată cu o rasină specială si activată prin contactul cu apa. Poate fi aplicată foarte ușor și rapid și prezintă o aderență foarte mare pe aproape toate suprafețele. După doar 30 de minute, banda este complet întărită și rezistentă. După întărirea finală, materialul poate fi sablat și vopsit. Are o rezistență ridicată la substanțe chimice și la temperatură - de la 50 °C (-58 °F) la +150 °C (302 °F) pentru perioade scurte. Banda poate fi aplicată fără unelte suplimentare și este utilizată pentru reparații fiabile și durabile în aplicații industriale, în comerțul specializat, în jurul casei și în sectorul camping și bricolaj."

Proprietăți		
Pe bază de		• Poliuretan
Materialstärke_vor_der_Aushaertung		0,594 mm
Materialstärke_nach_der_Aushaertung		1,147 mm
Termen de valabilitate	la temperatura camerei	24 luni
Aplicare		
Temperatura de aplicare		Între +10 °C și +35 °C
Temperatura de întărire		între +6 °C și +40 °C
Întărire		
Timp de lucru:	la 20 °C	3 - 5 min.
Rezistența la manipulare	(35 % rezistența)	7 min.
Rezistența finală	(100 % rezistență)	30 min.
Proprietăți mecanice		
Rezistența la tracțiune		35 MPa
Rezistența la compresiune		30 bar
Duritatea Shore D	ASTM D 1706	70
Proprietăți termice		
Rezistența la temperatură		-50 °C până la +120 °C (pentru scurt timp +150 °C)
Aprobări/ Certificări		
MIL-Spec	conform	-

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Depozitare

Recipientele nedeschise pot fi depozitate la temperatura camerei într-un spațiu uscat. Protejați de lumina directă sau indirectă a soarelui și sursele de căldură. După deschiderea recipientului, termenul de valabilitate este redus.

Obiectul livrării

Mănuși | Bandă de reparații

Tabel de conversie

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Unități de ambalare disponibile

10057453	Bandă de reparații, 1,5 m x 5 cm, albă
10057454	Bandă de reparații, 3,5 m x 5 cm, albă
10057455	Bandă de reparații, 3,5 m x 10 cm, albă

Observație
Recomandările sau specificatiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiente practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totusi continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Sisteme poliuretanice

Benzi de reparații

Bandă de reparații

Către pagina cu detalii produs

Rezistența chimică după întărire* (Extras)

Acetonă	+	Ulei mineral	+
Amoniac anhidru 25%	o	Țiței	+
Benzină (cifra octanică 92-100)	+	Acid sulfuric <5%	+
Combustibili pe baza de motorină	+	Toluen	+
Etanol <85 % (alcool etilic)	+	Diluant	+
Metiletilcetona (MEK)	+		

+ = rezistent 0 = rezistent timp limitat - = nerezistent *Depozitarea tuturor metalelor plastice WEICON se realizează la o temperatură ambientală de +20°C

Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr