polyuretánové systémy
Opravné pásky

Opravná páska



Pružná, odolná a samozváracia opravná páska na vnútorné a vonkajšie použitie.

Pružná, odolná a samotesniaca opravná páska z plastu vystuženého sklenými vláknami na rýchle núdzové opravy v interiéri alebo exteriéri. Opravná páska je napustená špeciálnou živicou a aktivuje sa kontaktom s vodou.

Vyznačuje sa veľmi jednoduchou a rýchlou aplikáciou a má veľmi silné lepiace vlastnosti na takmer všetkých povrchoch. Už po 30 minútach je páska úplne vytvrdnutá a pripravená na zaťaženie. Po vytvrdnutí možno pásku prebrúsiť a natrieť. Má vysokú chemickú a teplotnú odolnosť od -50 °C (-58 °F), krátkodobo do +150 °C (302 °F). Pásku možno aplikovať bez ďalších nástrojov a používa sa na spoľahlivé a trvanlivé opravy v priemysle, obchode, domácnosti, pri kempovaní a pri domácich prácach.

Vlastnosti		
Základ		Polyuretán
Materialstärke_vor_der_Aushaertung		0,594 mm
Materialstärke_nach_der_Aushaertung		1,147 mm
Minimálna doba skladovania	pri izbovej teplote	24 mes.
Spracovanie		
Teplota pre spracovanie		+10 °C až +35 °C
Teplota vytvrdzovania		+6 °C až +40 °C
Vytvrdzovanie		
Doba spracovateľnosti	pri 20 °C	3 - 5 minút
Pevnosť na manipuláciu	(35 % sily)	7 minút
Konečná tvrdosť	(100 % pevnosť)	30 minút
Mechanické vlastnosti		
Pevnosť v ťahu		35 MPa
Odolnosť proti tlaku		30 bar
Tvrdosť (Shore D)	ASTM D 1706	70
Tepelné vlastnosti		
Teplotná odolnosť		-50 °C až +120 °C (krátkodobo +150 °C)
Schválenia / usmernenia		
MIL-Spec	zodpovedá	-

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Skladovanie

Skladujte v neotvorenom originálnom obale pri stálej izbovej teplote na suchom mieste. Vyhýbajte sa zdrojom tepla a priamemu a nepriamemu slnečnému žiareniu. Ak je nádoba otvorená, doba použiteľnosti sa skracuje.

Rozsah dodávky

Rukavice | Opravné pásky

Prevodná tabuľka

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm^2 x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Dostupné veľkosti balenia

10057453	Opravná páska, 1,5 m x 5 cm, biela
10057454	Opravná páska, 3,5 m x 5 cm, biela
10057455	Opravná páska, 3,5 m x 10 cm, biela
10057459	Opravná páska, 10 m x 12,5 cm, biela

Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

polyuretánové systémy
Opravné pásky

Opravná páska

Tu je stránka s podrobnosťami o produkte:

Chemická odolnosť po vytvrdnutí* (Úryvok)

acetón	+	minerálne oleje	+
amoniak bezvodý 25%	o	ropa	+
benzín (92-100 oktánový)	+	kyselina sírová <5%	+
nafta	+	toluén	+
etanol <85 % (etylalkohol)	+	Varsol	+
metyletylketón (MEK)	+		

+ = odolné 0 = časovo obmedzené - = nie je odolné *Všetky WEICON Plastické kovy boli skladované pri teplote chemikálie +20°C.

Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr