

## Opravná páska



**Pružná, odolná a samozváračiac opravná páska na vnútorné a vonkajšie použitie.**

Pružná, odolná a samotváračiac opravná páska z plastu vystuženého sklenenými vláknami na rýchle núdzové opravy v interiéri alebo exteriéri. Opravná páska je napustená špeciálnou živicom a aktivuje sa kontaktom s vodou. Vyznačuje sa veľmi jednoduchou a rýchlou aplikáciou a má veľmi silné lepiace vlastnosti na takmer všetkých povrchoch. Už po 30 minútach je páska úplne vytvrdnutá a pripravená na zaťaženie. Po vytvrdnutí možno pásku prebrúsiť a natrieť. Má vysokú chemickú a teplotnú odolnosť od -50 °C (-58 °F), krátkodobo do +150 °C (302 °F). Pásku možno aplikovať bez ďalších nástrojov a používa sa na spoľahlivé a trvanlivé opravy v priemysle, obchode, domácnosti, pri kempovaní a pri domácich prácach.

### Vlastnosti

Základ Polyuretán

### Spracovanie

Teplota pre spracovanie +10 °C až +35 °C  
Teplota vytvrdzovania +6 °C až +40 °C

### Vytvrdzovanie

Doba spracovateľnosti pri 20 °C 3 - 5 minút  
Pevnosť na manipuláciu (35 % sily) 7 minút  
Konečná tvrdosť (100 % pevnosť) 30 minút

### Mechanické vlastnosti

Pevnosť v ťahu 35 MPa  
Odolnosť proti tlaku 30 bar  
Tvrdosť (Shore D) ASTM D 1706 70

### Tepelné vlastnosti

Teplotná odolnosť -50 °C až +120 °C (krátkodobo +150 °C)

### Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ ([www.weicon.de](http://www.weicon.de)).

### Skladovanie

WEICON Opravnú pásku skladujte v suchu pri izbovej teplote. Neotvorené obaly je možné skladovať pri teplotách od +18 do +28 °C minimálne 24 mesiacov od dátumu dodávky.

### Rozsah dodávky

Rukavice | Opravné pásy

### Prevodná tabuľka

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

### Dostupné veľkosti balenia

10057453	Opravná páska, 1,5 m x 5 cm, biela
10057454	Opravná páska, 3,5 m x 5 cm, biela
10057455	Opravná páska, 3,5 m x 10 cm, biela
10067707	Opravná páska, 1,5 m x 5 cm, čierna
10067709	Opravná páska, 3,5 m x 5 cm, čierna
10067711	Opravná páska, 3,5 m x 10 cm, čierna

Tu je stránka s  
podrobnosťami o  
produkte:



Upozornenie  
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzná, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nese výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(ústredie) Nemecko  
tel.: +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

# Opravná páska

## Chemická odolnosť WEICON Plastické kovy po vytvrdnutí\* (výňatok)

acetón	+	minerálne oleje	+
benzín (92-100 oktánový)	+	ropa	+
nafta	+	kyselina sírová <5%	+
etanol <85 % (etylalkohol)	+	toluén	+
Hydraulický olej	+	Varsol	+
Metyletylketón (MEK)	+		

+ = odolné 0 = časovo obmedzené - = nie je odolné \*Všetky WEICON Plastické kovy boli skladované pri teplote chemikálie +20°C.

Upozornenie  
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzná, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(ústredie) Nemecko  
tel.: +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr