

## Spray Activador CA PS



### Acelerador de curado a base de heptano para WEICON Adhesivos de Cianoacrilato con pulverización de presión

El Spray Spray Activador CA PP acelera el curado de los Adhesivos de Cianoacrilato de Contacto WEICON.

Se puede aplicar tanto antes como después del proceso de adhesión. El activador permite una rápida fijación; sin embargo, también puede ser utilizado para permitir el curado del adhesivo sobrante.

Cuando se aplica a superficies absorbentes y porosas, como madera, espuma, etc., y a todas las superficies tratadas químicamente, como metal electrogalvanizado, etc., la eficacia del activador dura aproximadamente un minuto. En superficies no absorbentes, la eficacia del activador dura hasta 12 horas aproximadamente.

La boquilla pulverizadora garantiza que las superficies a pegar se humedezcan de forma uniforme y precisa con el activador.

Se recomienda su uso con WEICON Contact de alta viscosidad, grandes espesores de capa, superficies absorbentes y porosas, materiales pasivos (superficies alcalinas, p.e. piezas metálicas galvanizadas) y condiciones ambientales desfavorables (bajas temperaturas, humedad demasiado baja < 30 %).

#### Características

Base	Etilo
Exento de silicona	Si
Tiempo de almacenaje	12 Meses

#### Procesamiento

Temperatura de procesamiento	+10 °C hasta +30 °C
------------------------------	---------------------

#### Autorizaciones / Directrices

MIL-Spec	corresponde a	MIL-A-46050C Type IA or IIA
----------	---------------	-----------------------------

#### Instrucciones de uso

Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

#### Pretratamiento de la superficie

Para una unión adhesiva impecable, las superficies deben estar limpias y secas (limpiar y desengrasar con WEICON Limpiador de Superficies). Las superficies lisas deben ser lijadas mecánicamente. Para mejorar la adhesión de plásticos difíciles de pegar (ej. PE, PP, POM, PTFE), elastómeros termoplásticos (TPE) y siliconas, se puede aplicar WEICON Primer para Poliolefinas a la superficie de pegado.

#### Procesamiento

- Aplicar WEICON Adhesivo de Cianoacrilato de Contacto sólo en una de las superficies de unión.

- El grosor de la capa al aplicar el adhesivo debe estar entre min. 0.05 y max. 0.2 mm (dependiendo del tipo), ya que de lo contrario no se puede garantizar un curado completo.

- Para uniones de grandes superficies, WEICON Adhesivos de Cianoacrilato de Contacto deben aplicarse en puntos para evitar tensiones internas.

- WEICON Adhesivos de Cianoacrilato de Contacto son muy económicos. Una gota cubre aproximadamente de 3 a 5 cm<sup>2</sup> de superficie de adhesión.

- Los componentes deben pegarse a un nivel de humedad relativa del aire entre 40% y 80%. Por debajo del 40%, el proceso de curado se ralentiza considerablemente o incluso se impide por completo. A un nivel de humedad del aire superior al 80% o con sustratos fuertemente básicos (por ejemplo, vidrios), se produce el riesgo de curado por choque. En estos casos, algunos materiales presentan una disminución de la resistencia de entre el 10 % y el 15 % debido a tensiones en la capa adhesiva.

- Las superficies alcalinas (valor pH >7) aceleran el proceso de curado, las superficies ácidas (valor pH <7) lo ralentizan y, en casos extremos, pueden impedir por completo la polimerización.

#### Volumen del suministro

Activador | Bote de spray

#### Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

# Spray Activador CA PS

## Tamaños de envases disponibles

10067893 Spray Activador CA PS, 150 ml

## Tabla de conversión

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Haga clic aquí para ver la página de detalles del producto.



**Nota**  
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON Oriente Medio L.L.C.  
Emiratos Árabes Unidos  
teléfono +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
República Checa  
teléfono +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Sede principal)  
Teléfono de Alemania +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Rumania SRL  
Teléfono de Rumania +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Sudeste de Asia Pte Ltd  
Teléfono de Singapur (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canadá  
teléfono +1 (877) 620 8889 34  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
España  
teléfono +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Teléfono de Italia +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Teléfono de Sudáfrica +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turquía  
Teléfono +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr