

Anti-Seize seramik macunu



Korozyona, tutukluğa ve aşınmaya karşı uzun süreli koruma sağlar, metal içermez.

WEICON Anti-Seize seramik macunu, evrensel kullanıma yönelik, metal ve silikon içermeyen, sentetik, yüksek performanslı bir montaj macunudur. Seramik macunu yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır, son derece iyi bir ayırma etkisine sahiptir ve malzeme açısından nötrdür. Macun metal içermez ve paslanmaz çelik ve diğer nikel alaşımlarıyla uyumludur. Metal içeren macunların elektrolitik reaksiyonlara neden olabileceği, nikel içeren ürünlerin sağlık nedenleriyle veya metal içeren, koyu renkli ürünlerin optik nedenlerden dolayı kullanılmayacağı durumlarda özellikle tercih edilir. WEICON Anti-Seize Seramik Macun, yüksek sıcaklıklarda ve yüksek basınçta bile mükemmel bir ayırma, koruma ve yağlama etkisi sunar. Macun korozyona, aşınmaya ve aşırı hava koşullarına karşı çok iyi koruma sağlar. Montaj macunu civatalar, vidalar, saplama civataları, boru bağlantıları, somunlar, mekanik contalar vb. üzerinde kullanılabilir. Uygulama alanları arasında kimya tesisleri, petrol rafinerileri, enerji santralleri, kağıt fabrikaları, çelik fabrikaları ve dökümhanelerin yanı sıra nakliye alanları yer alır.

Teknik Bilgiler

Baz	Polialfaolefin	
Renk	beyaz	
Özellikler	kalsiyum hidroksit içermez	
Yoğunluk	1,2 g/ml	
Siliksuz	evet	
VKA-TEST mal yükü	DIN 51350	7.000 N
VKA-Test kaynak yükü	DIN 51350	7.500 N
VKA-TEST semer değeri	DIN 51350 (1dk/1000N)	0,6 mm
İşlenmiş penetrasyon	DIN ISO 2137	ca. 247
Su direnci	DIN 51807	1 - 90
Tuz püskürtme testi	DIN 50021/DIN 53167	> 500 sa.
Elektrik direnci	ASTM D 257	2,9 · 10 ¹¹ Ω·cm
kükürt içeriği	DIN 51400	6 %
Sıcaklık dayanımı	-40 °C ile 1.400 °C arası	

Sürtünme değerleri

Sürtünme değerleri çelik (M10 10.9)	
Toplam sürtünme katsayısı	0,15
Sürtünme katsayısı dışı	0,17
Sürtünme katsayısı kafa	0,14
Sürtünme değeri V4A (M10 A4 70)	
Toplam sürtünme katsayısı	0,17
Sürtünme katsayısı dışı	0,16
Sürtünme katsayısı kafa	0,18
Sürtünme değeri elektrogalvanizli çelik (M10 10.9)	
Toplam sürtünme katsayısı	0,10
Sürtünme katsayısı dışı	0,11
Sürtünme katsayısı kafa	0,09

Yüzey ön işleme

Önce yağlanacak yüzeyi kirlilik derecesine bağlı olarak WEICON Temizleyici S ile temizleyin. Daha önce kullanılmış vidalar için tel fırça kullanın ve WEICON Temizleyici S ile temizleyin.

İşleme

Yüzeyleri WEICON Sprey Temizleyici S ile temizleyin ve yağdan arındırın. Montaj macununu bir fırça, bez veya sünger kullanarak tüm yüzeye uygulayın. Vidalar için, montaj macununun dişin tabanına ve vida başının alt tarafına uygulanması önemlidir. Bu sayede iyi bir sızdırmazlık etkisi elde edilir. Ürün özelliklerinin değişmemesi için montaj macunu gresler veya yağlar ile karıştırılmamalıdır. Montaj macunu, yağlayıcı ve greslerin yerine geçmez.

Depolama

Orijinal ambalajında kapağı sıkıca kapalı şekilde saklayın. Oksitleyici maddelerle birlikte saklamayın. Oda sıcaklığında kuru bir yerde saklayın. Orijinal etiketli kaplarda raf ömrü 24 aydır.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır

Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolünüz ve sorumluluğunuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Anti-Seize seramik macunu

Mevcut ambalaj boyutları

10067867	Anti-Seize seramik macunu, 120 g, beyaz
10067869	Anti-Seize seramik macunu, 450 g, beyaz
10000208	Anti-Seize seramik macunu, 1 kg, beyaz

Dönüşüm tablosu

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Ürün detay sayfası için
buraya tıklayın:



Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr