

CA Aktivatör Spreyi PS



WEICON siyanoakrilat yapıştırıcılar için pompa püskürtme başlıklı heptan bazlı kürlenme hızlandırıcı

CA Aktivatör Sprey PS, WEICON Contact siyanoakrilat yapıştırıcıların kürlenmesini hızlandırır. Yapıştırma işleminden önce ve sonra uygulanabilir. Aktivatör hızlı bir sabitleme sağlar. Ayrıca fazla yapıştırıcının sertleşmesini sağlamak için de kullanılabilir. Ahşap, köpük gibi emici ve gözenekli yüzeylerde ve galvanizli metal gibi kimyasal olarak işlenmiş tüm yüzeylerde kullanıldığında aktivatörün etkinliği yaklaşık 12 saat boyunca etkili kalır. Pompalı püskürtme başlığı, yapıştırılacak yüzeylerin aktivatör ile eşit ve hassas bir şekilde uygulanmasını sağlar. Yüksek viskoziteli WEICON Contact yapıştırıcıların, kalın tabakalar, emici ve gözenekli yüzeyler, pasif malzemeler (alkali yüzeyler, galvanizli metal parçalar) ve olumsuz çevre koşulları (düşük sıcaklıklar, düşük nem < 30 %) için uygulamalarda önerilir.

Karakteristik

Siliksuz	evet
Raf ömrü	12 ay

İşleme

Uygulama sıcaklığı	+10 °C ile +30 °C arası
--------------------	-------------------------

Onaylar / Yönergeler

MIL-Spec	karşılık gelir	MIL-A-46050C Type IA or IIA
----------	----------------	-----------------------------

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır

Yüzey ön işleme

Mükemmel bir yapışma elde etmek için yüzeyler temiz ve kuru olmalıdır (WEICON Yüzey Temizleyici) Düz yüzeyler mekanik olarak pürüzlendirilebilir. WEICON CA-Primer, yapıştırılması zor plastiklerin (PE, PP, POM, PTFE), termoplastik elastomerlerin (TPE) ve silikonların yapışmasını iyileştirmek için yapıştırma yüzeyine uygulanabilir.

İşleme

- WEICON Contact Siyanoakrilat Yapıştırıcı, yapıştırılacak yüzeylerden sadece birine uygulanır. - Yapıştırıcı uygulamasının katman kalınlığı min. 0,05 mm ile maksimum 0,2 mm arasında olmalıdır (yapıştırıcının tipine bağlı olarak), aksi takdirde sertleşme garanti edilemez. Geniş alanları yapıştırırken, iç gerilimi önlemek için yapıştırıcı noktalar halinde uygulanmalıdır. - WEICON Contact siyanoakrilat yapıştırıcıları çok ekonomiktir. Yaklaşık 3 ila 5 cm² yapışkan yüzey için bir damla yeterlidir. - Yapıştırılacak parçalar %40 ila %80 bağıl nemde yapıştırılmalıdır. %40'ın altında kürlenme çok yavaşlar ve verim alınmaz. Nem oranı %80'in üzerindeyse veya alt tabakalar yüksek derecede alkaliyse (örn. cam) şok kürlenme riski vardır. Bu durumlarda, bazı malzemeler yapışkan tabakadaki gerilmeler nedeniyle mukavemette %10 ila %15'lik bir düşüş gösterir. - Alkali reaksiyona giren yüzeyler (pH değeri >7) kürlenmeyi hızlandırır, asidik reaksiyona giren yüzeyler (pH değeri <7) geciktirir ve aşırı durumlarda polimerizasyonu tamamen önleyebilir.

Teslimatın kapsamı

Aktivatör | Sprey kutu

Mevcut ambalaj boyutları

10067893 CA Aktivatör Spreyi PS, 150 ml

Dönüşüm tablosu

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb-in
Nm x 0,738 = lb-ft
Nm x 141,62 = oz-in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Ürün detay sayfası için buraya tıklayın.



Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolünüz ve sorumluluğunuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr