

Acoperiri de suprafață și anti-corozive

Spray protecție anticorozivă



Protecție anticorozivă a pieselor metalice în timpul depozitării

Spray-ul de protecție anticorozivă WEICON creează un film protector aprobat de organismul de certificare german TÜV. Conferă o protecție de durată a sculelor și pieselor de precizie acoperindu-le cu un strat ceros uscat. WEICON Protecție anticorozivă poate fi utilizat ca și protecție sigură a pieselor metalice netratate și nevopsite, pentru depozitarea pieselor de lucru la interior, pentru protejarea acestora în timpul transportului maritim, precum și pentru conservarea sculelor și pieselor de precizie. Stratul protector poate fi îndepărtat cu ușurință (ex. cu WEICON Degresant S).

Mod de aplicare

Curățați și degresați suprafețele cu WEICON Cleaner Spray S. Aplicați WEICON Protecție anti-corozivă (Spray). După aproximativ 3 - 4 h, stratul este complet întărit la temperatura camerei. Pentru a crește protecția împotriva coroziunii, se pot aplica mai multe straturi. Stratul protector poate fi îndepărtat cu ușurință (ex. cu WEICON Degresant S).

Depozitare

Recipientul este presurizat. Protejați de lumina directă a soarelui și de temperaturi de peste +50 °C.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile

10030140 Spray protecție anticorozivă, 400 ml, transparent

Date tehnice

Miros		de solvent
Proprietăți specifice		pe bază de ceară
fără silicon		da
Consum	per aplicare în strat 1.5 încrucișat	~ 2 m ²
Termen de valabilitate	la temperatura camerei	24 luni
Testul de rezistență la ceață salină	DIN 53167:1985-12	> 500 h
Rezistența la temperatură		între -20 °C și +80 °C

Aprobări/ Certificări

Cod ISSA	53.402.08
Cod IMPA	450815

Către pagina cu detalii produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr