

Spray protecție anticorozivă



Protecție anticorozivă a pieselor metalice în timpul depozitării

Spray-ul de protecție anticorozivă WEICON creează un film protector aprobat de organismul de certificare german TÜV. Conferă o protecție de durată a sculelor și pieselor de precizie acoperindu-le cu un strat ceros uscat. WEICON Protecție anticorozivă poate fi utilizat ca și protecție sigură a pieselor metalice netratate și nevopsite, pentru depozitarea pieselor de lucru la interior, pentru protejarea acestora în timpul transportului maritim, precum și pentru conservarea sculelor și pieselor de precizie. Stratul protector poate fi îndepărtat cu ușurință (ex. cu WEICON Degresant S).

Mod de aplicare

Curățați și degresați suprafețele cu WEICON Cleaner Spray S. Aplicați WEICON Protecție anti-corozivă (Spray). După aproximativ 3 - 4 h, stratul este complet întărit la temperatura camerei. Pentru a crește protecția împotriva coroziunii, se pot aplica mai multe straturi. Stratul protector poate fi îndepărtat cu ușurință (ex. cu WEICON Degresant S).

Depozitare

Recipient sub presiune. A se proteja de razele directe ale soarelui

și a nu se expune la temperaturi care depășesc +50°C.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile

10030140 Spray protecție anticorozivă, 400 ml, transparent
10053034 Spray protecție anticorozivă, 400 ml, magenta

Date tehnice

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Miros | | de solvent |
| Proprietăți specifice | | pe bază de ceară |
| fără silicon | | da |
| Consum | per aplicare în strat 1.5 încrucișat | ~ 2 m ² |
| Mindestlagerfähigkeit | la temperatura camerei | 24 luni |
| Testul de rezistență la ceață salină | DIN 53167:1985-12 | > 500 h |
| Rezistența la temperatură | | între -20 °C și +80 °C |
| Termen de valabilitate: | | 24 luni |

Aprobări/ Certificări

| | |
|----------|-------------|
| Cod ISSA | 53.402.08 |
| Cod IMPA | 450815 |
| MIL-Spec | MIL-C-16173 |

Către pagina cu detalii produs



Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr