

防锈蜡

防腐蚀保护剂, 用于金属的室内储藏

WEICON防锈蜡是一款经德国TÜV认证的产品, 它以一个紫红色的干燥蜡态保护层, 为金属材质的工具和精密零部件提供长效防腐保护。WEICON防锈蜡能可靠地保护未涂漆的裸露金属部件免受腐蚀, 也可用于工件的室内储藏、海上运输的防腐蚀保护, 以及工具和精密零部件的长期仓储。需要时该保护层可轻松去除 (比如通过使用WEICON清洁剂S)。

技术参数	
气味	溶剂
特性	以蜡为基材
是否含硅	不含
消耗量	横竖横喷涂 ~ 2 m ²
保质期	室温下 24 个月
盐雾测试	DIN 53167:1985-12 > 500 小时
耐温范围	-20 °C至+80 °C
储存期限	24 个月
许可与标准	
ISSA编码	53.402.08
IMPA编码	450815
军工标准	MIL-C-16173

操作

先使用WEICON清洁剂S (喷剂) 对待处理表面进行清洁和去脂。然后将WEICON防锈蜡 (喷剂) 喷涂上去。涂层在室温下需要约3至4个小时来完成固化。为提高其防腐的保护力, 可喷涂多层。该保护层可用WEICON清洁剂S (喷剂) 去除。

储藏

其容器为加压式设计。应避免阳光直射, 且温度不得高于+50°C。

操作须知

使用WEICON产品时, 需注意我们在EG材料安全数据表 (www.weicon.cn) 上所列出的关于产品在物理、安全、毒理和生态方面的详细参数与规定。

可选择的包装容量

10036185 防锈蜡, 400 ml, 无色
10053034 防锈蜡, 400 ml, 紫红色

此处进入产品主页



重要提示
本技术参数表中所列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而, 鉴于我们并不知悉每位用户的实际应用情况, 无法确保其遵守操作条件, 因而对相关信息不承担任何责任。我们仅能对我们产品始终如一的高品质作出保证。建议用户通过足量的自行测试来确定相关产品是否能够实现您所期待的效果。与此相关的任何索赔要求都不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况, 用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr