

修补胶带



弹性、耐磨、高强度的室内外修补胶带

这是一款以玻璃纤维增强型塑料为材质的修补胶带，有弹性、耐磨、高强度，用于室内外各种场合紧急情况的快速维修。由于受过特殊树脂浸润，此胶带与水接触即可激活使用。它操作起来十分简便快捷，且在几乎所有底材上都有极高的附着力。仅需30分钟，此款修补胶带即可完全固化而达到其承压能力。固化后的胶带可接受打磨和涂漆。其耐化学腐蚀和耐温的性能十分出色，耐温区间是-50°C/(-58°F)至短时间+150°C/(302°F)。此胶带无需额外工具即可操作使用，且维修效果持久可靠，适用于工业、手工业、家居、露营及DIY领域。

产品描述		
基础成分	聚氨酯	
操作		
操作温度	+10 °C至+35 °C	
固化温度	+6 °C至+40 °C	
固化		
可操作时间	20 °C环境温度	3 - 5 分钟
达到初始强度	(35%强度)	7 分钟
最终固化所需时间	(100%强度)	30 分钟
机械特性		
拉伸强度		35 MPa
耐压强度		30 bar
邵氏硬度D	ASTM D 1706	70
热力参数		
耐温范围	-50 °C至+120 °C (短时间内可达+150 °C)	

操作须知

使用WEICON产品时，需注意我们在EG材料安全数据表(www.weicon.cn)上所列出的关于产品在物理、安全、毒理和生态方面的详细参数与规定。

储藏

WEICON修补胶带需室温干燥储存。未拆封的产品从发货日期算起可在+18至+28°C的温度下至少存放24个月。

供货范围

手套 | 修补胶带

换算表格

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb} \cdot \text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb} \cdot \text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz} \cdot \text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa} \cdot \text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

可选择的包装容量

10057453	修补胶带, 1,5 m x 5 cm, 白色
10057454	修补胶带, 3,5 m x 5 cm, 白色
10057455	修补胶带, 3,5 m x 10 cm, 白色
10067707	修补胶带, 1,5 m x 5 cm, 黑色
10067709	修补胶带, 3,5 m x 5 cm, 黑色
10067711	修补胶带, 3,5 m x 10 cm, 黑色

此处进入产品主页



提示
本资料中列出的所有产品，其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结，不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用户的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内，我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况，用户将独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic.Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

修补胶带

耐化学性一览表

丙酮	+	矿物油	+
汽油 (92-100辛烷)	+	原油	+
柴油燃料	+	硫酸<5 %	+
乙醇<85%	+	甲苯	+
液压油	+	Varsol溶剂	+
丁酮	+		

+代表具抵抗性, 0代表在一定时间内具抵抗性, -代表不具抵抗性 *WEICON产品储藏温度均为+20°C

提示
本资料中列出的所有产品, 其参数和建议是在实验室的测试结果及经验总结, 不得被视为对产品特性的保证。由于每一个用户的实际应用情况并不在我们的认知、控制及责任范围内, 我们对这些信息并不承担任何义务。我们保证我们的产品符合并遵守我们销售条款中承诺的高品质、无瑕疵的要求。我们建议用户通过自行试验来论证其希望选用的产品是否完全符合预期。因用户未遵照指定的操作方法使用产品而造成损失的情况, 用户将独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic.Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr