

Kit para Reparação de Correias SF



pastosa | de cura rápida | altamente elástico | resistente ao desgaste | resistente ao impacto e à abrasão | alta resistência a produtos químicos e à pressão

WEICON Kit para Reparação de Correias é um sistema de poliuretano de 2 componentes para a reparação rápida, retificação e revestimento de superfícies de borracha. Tem uma alta velocidade de cura, alta elasticidade e resistência ao desgaste, é resistente ao impacto e à abrasão e tem uma resistência ao rasgo particularmente elevada. Devido à sua elevada resistência mecânica, é particularmente adequado para reparações em peças de borracha e metal que estejam expostas a impacto, abrasão, vibração ou oscilação. O Kit para Reparação de Correias SF caracteriza-se pelo seu processo simples e rápido. O sistema é adequado para inúmeras aplicações, tais como a reparação e revestimento de correias transportadoras e correias de transmissão, a reparação de revestimentos de borracha, como proteção contra o desgaste

flexível e para a reparação rápida de superfícies de borracha desgastadas. Para além do sistema de poliuretano, o conjunto inclui um primário para pré-tratamento de superfície e uma espátula para distribuir o composto uniformemente.

Dados Técnicos Primário

Cor	preto
Densidade da mistura	0,9 g/cm ³
Cor após endurecimento PU	preto

Kit para Reparação de Correias SF

Dados técnicos Ureia

Base		poliureia
Cor após endurecimento PU		preto
Prazo de validade mínimo	à temperatura ambiente	12 meses
Densidade da mistura		1,1 g/cm ³
Consumo	espessura da camada de 1,0 mm	1,1 kg/m ²
Proporção de mistura por peso PU		10:100
Consistência		pastoso
Tempo de aplicação do PU	20 °C	3 min.
Força de trabalho / desmoldável após PU	20 °C	1 h
Força final PU	(100 % força)	3 h
Dureza (Shore A) PU		85±3
Resistência à tração PU	DIN EN ISO 527-2	8,4 N/mm ²
Alongamento até rutura (tração) PU	DIN EN ISO 527-2	590
Resistência ao rasgo PU		31 kN/m

Instruções de utilização

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Pré-tratamento da superfície

O sucesso da aplicação do Kit para Reparação de Correias WEICON depende de um pré-tratamento cuidadoso de todas as superfícies. Este é o fator mais importante para o resultado final. O pó, a sujidade, o óleo, a gordura, a ferrugem e a humidade têm um impacto negativo na aderência das resinas de poliuretano. Os melhores resultados são obtidos com a aplicação em superfícies limpas, rígidas e completamente rugosas. Antes da aplicação do Kit para Reparação de Correias WEICON, devem ser estritamente observados os seguintes pontos:

As superfícies devem estar limpas, secas e sem gordura. Primeiro remova qualquer sujidade da superfície, como pó, sujidade, óleo e gordura, com o WEICON Limpeza de Superfícies.

Em seguida, desbastar mecanicamente a superfície limpa com abrasivos grosseiros (roda de arame de nó torcido, escova de arame, lâmina de diamante). Ao fazê-lo, aplique uma pressão suave e uniforme sobre a superfície para evitar o sobreaquecimento da borracha. Escovar a sujidade solta da superfície e, em seguida, limpar novamente com o WEICON Limpeza de Superfícies.

Pré-tratamento da superfície com 1K Primário G

1K Primário G é um sistema de 1 componente que deve ser agitado cuidadosamente antes da aplicação até se obter uma massa homogênea, viscosa e preta. Aplicar o 1K Primário G na superfície limpa e seca e rugosa e espalhá-lo uniformemente com um pincel. Deixar o primário secar até que o solvente tenha evaporado e a camada pareça seca

Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Kit para Reparação de Correias SF

Sistemas de Poliuretano

Kit para Reparação de Correias SF

(após cerca de 5-15 minutos, dependendo da temperatura e humidade ambiente).

Mistura

Com a ajuda do misturador estático fornecido, o produto pode ser aplicado diretamente a partir do cartucho duplo. Inutilize os primeiros cinco centímetros do produto, e depois aplique o Uretano 85 SF uniformemente na superfície preparada.

Aplicação

Para um pré-revestimento, utilizar a Espátula de Contorno Flexy para espalhar uniformemente o Uretano 85 na superfície para obter a máxima aderência. Imediatamente após o pré-revestimento, preencher completamente as áreas que necessitam de tratamento com o composto e espalhá-lo uniformemente.

Armazenamento

O Uretano WEICON deve ser armazenado à temperatura ambiente num local seco. As embalagens fechadas podem ser armazenadas a temperaturas entre os +18 °C e +25 °C e a uma humidade relativa de < 70 %. As embalagens abertas devem ser utilizadas no prazo de 3 meses.

Acessórios complementares

10057514	Pistola Doseadora 2C, 10:1 Standard, 1 uni
10104191	1K Primário G, 50 ml, preto
10057191	Bico Misturador MFHX, 1 uni, laranja
10022562	Espátula de aplicação longa, 1 uni
10010887	Espátula de aplicação curta, 1 uni
10010066	Espátula de Contorno Flexy, 1 uni
10032350	Aplicador de Primários, 1 uni

Tabela de conversão

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Embalagens disponíveis

10062980	Kit para Reparação de Correias SF, 0,59 kg
----------	--

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:



Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr