Adesivo Acrílico Estrutural Easy-Mix RK-7200

Transparente | resistência elevada | resistente a impactos | elasticidade residual

O Adesivo Acrílico Estrutural WEICON Easy-Mix RK-7200 é um adesivo acrílico estrutural de resistência elevada, sem solventes e de endurecimento rápido. Tem como base MMA (metacrilato de metilo) tendo uma excelente força adesiva em muitos materiais. Devido à sua cura transparente, é especialmente adequado para a colagem de, por exemplo, plásticos e vidro. O WEICON Easy-Mix RK-7200 também pode ser utilizado para colagens estruturais onde um adesivo colorido não combinaria com os componentes de adesão. Desta forma, os plásticos transparentes como o vidro acrílico (PMMA) e outros materiais podem ser colados com elevada resistência.

Características		
Base		metacrilato de metilo
Consistência		viscosa
Cor		transparente, incolor
Prazo de validade mínimo	à temperatura ambiente	3 Mon.
Processamento		
Procedimento de processamento		Easy-Mix
Temperatura de endurecimento		> +16 °C
Temperatura de cura		+18°C
Relação de mistura por peso		1:1
Viscosidade da mistura		5.000-8.000 mPa-s
Densidade da mistura		1,2 g/cm³
Enchimento de fenda máximo		2 mm
Endurecimento		
Tempo de aplicação	a +20 °C	1-2 min.
Resistência ao toque	(35 % força)	8 min.
Resistência mecânica após	(50 % da força)	120 min.
Dureza final	(100 % da força)	6 h
Propriedades mecânicas após endurecimento		
Resistência à tração média a uma espessura de 1,5 mm de acordo com a norma DIN 1465		
	Aço 1.0338 jato de areia	18 N/mm²
	Aço inoxidável V2A com jacto de areia	18 N/mm²
	Alumínio com jacto de areia	8 N/mm²
	PVC rígido rugoso	8 N/mm²
	Plástico reforçado com carbono	12 N/mm²
	ABS	7 N/mm²
	PC (policarbonato)	7 N/mm²
	Plástico reforçado com vidro	9 N/mm²
	PMMA	9 N/mm²
	Poliamida 6.6	2 N/mm²
Parâmetros térmicos		
Resistência à temperatura		-40°C até +120°C
Tg após a cura à temperatura ambiente	(DSC)	-17,5 °C

Parâmetros elétricos		
Rigidez dielétrica	DIN EN 60243-1 (20°C)	13 kV/mm

Instruções de utilização

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Pré-tratamento de superfícies

Para uma ligação adesiva perfeita, as superfícies adesivas devem estar limpas e secas (limpe e desengordure com Limpeza de Superfícies WEICON). Podem ser obtidas resistências mais elevadas através de um pré-tratamento adicional das superfícies, tal como o desbaste por jato de areia ou esmerilagem. Alguns plásticos de baixa energia, especialmente PTFE e poliolefinas, etc., só podem ser colados após um pré-tratamento especial das superfícies, por exemplo, fluoração, plasma de baixa pressão, corona, tratamento por chama ou similar.

Processamento

Easy-Mix RK-7200 pode ser processado diretamente do cartucho duplo por meio do misturador estático incluído. Dispensar os primeiros 5 cm do adesivo. O adesivo é aplicado apenas num dos lados. O tempo de aplicação especificado refere-se a uma proporção de material de 10 ml à temperatura ambiente. Maiores quantidades de produto resulta em uma cura mais rápida. As temperaturas mais elevadas também reduzem o tempo de aplicação e o tempo de cura. (Regra geral: cada aumento de +10°C acima da temperatura ambiente resulta numa diminuição do tempo de aplicação e do tempo de cura pela metade). Temperaturas abaixo de +16°C aumentam significativamente o tempo de aplicação e o tempo de cura. A partir de aproximadamente +5°C e abaixo, quase nenhuma reação ocorrerá.

Armazenamento

6 meses de 0°C a +4°C, 3 meses de +20°C a +25°C

Acessórios da embalagem

Adesivo | Bico Misturador Quadro A

Acessórios complementares

10005237	Pistola Doseadora Easy-Mix D 50, 1 uni
10005236	Bico Misturador Quadro A, 1 uni, azul
10068261	Ponta de Dosagem, 1 uni

Nota
As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Adesivo Acrílico Estrutural Easy-Mix RK-7200

Tabela de conversão

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm^2 x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Embalagens disponíveis

10056074 Adesivo Acrílico Estrutural Easy-Mix RK-7200, 50 g, transparente, incolor

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:

Nota
As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr