

WEICONLOCK® AN 302-70 Fixador de Roscas e de Pinos Roscados



Fixador de roscas e de pinos roscados | aprovação DVGW e para água potável

· viscosidade média · resistência elevada · desmontável com dificuldade

Dados técnicos

Cor		verde
Fluorescente		sim
Para uniões roscadas até	M 20 R ¾"	
Viscosidade		500 nt mPa·s
Enchimento de fenda máximo		0,15 mm
Resistência à rutura		28 - 35 Nm
Força residual		50 - 65 Nm
Resistência ao cisalhamento Nmm ² (DIN 54452)		15 - 20 N/mm ²
Resistência ao toque		10 - 20 min.
Dureza final (100 % da força)		3-6 h
Resistência à temperatura		-60°C até +200°C
Resistência à compressão (aço de corte livre / parafuso sem cabeça = 8.8)		
M3x6	max.	1500 bar
M4x6	max.	1500 bar
M5x8	max.	1200 bar
M6x10	max.	700 bar
M8x12	max.	500 bar
M10x16	max.	300 bar

Aprovações / Diretrizes

Instituto de Higiene	UBA KTW-BWGL
Código ISSA	75.628.07/08/09
Código IMPA	812915/16/17

Adesivos e Vedantes Anaeróbicos

Pré-tratamento de superfícies

Para obter os melhores resultados, as peças de montagem devem ser desengorduradas e limpas, por exemplo com o Spray de Limpeza de Superfícies WEICON (desbastar as superfícies, se necessário). Os WEICONLOCK® também podem ser utilizados em superfícies não limpas, por exemplo, em parafusos tal como são fornecidos. No entanto, quanto mais limpa for a superfície, melhores serão os resultados obtidos.

Processamento

O WEICONLOCK® é aplicado uniformemente diretamente da Pen com a ajuda da ponta dosadora; evite o contato direto entre a ponta de dosagem/metal. Para aplicações de vedação, aplique o WEICONLOCK® na rosca em círculos. Montar as peças e aperte bem. Não coloque de volta na embalagem o WEICONLOCK® que estava em contato com metal. Mesmo partículas de metal extremamente pequenas fazem com que o adesivo cure dentro da embalagem. O uso de sistemas de dosagem é recomendado na produção em série.

Armazenamento

O WEICONLOCK® tem um prazo de validade de pelo menos 24 meses, quando armazenado à temperatura ambiente na embalagem original fechada. Proteger de fontes de calor e luz solar direta. O WEICONLOCK® mantém-se líquido sempre que esteja em contato com o ar.

Saúde e Segurança

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Acessórios complementares

10021433	Ativador F, 200 ml, verde
10001256	Ponta doseadora L Tamanho 1, 1 uni

Embalagens disponíveis

10030476	WEICONLOCK® AN 302-70 Fixador de Roscas e de Pinos Roscados, 10 ml, verde
10042716	WEICONLOCK® AN 302-70 Fixador de Roscas e de Pinos Roscados, 50 ml, verde
10045876	WEICONLOCK® AN 302-70 Fixador de Roscas e de Pinos Roscados, 20 ml, verde
10050108	WEICONLOCK® AN 302-70 Fixador de Roscas e de Pinos Roscados, 200 ml, verde

Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisso. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICONLOCK® AN

302-70 Fixador de Roscas e de Pinos Roscados

Adesivos e Vedantes Anaeróbicos

WEICONLOCK®

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:



Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr